

-  RUBBER SHEETING & MATTING
-  GUMMI BLÄTTER UND GUMMIMATTE
-  PLANCHAS Y ALFOMBRAS DE CAUCHO
-  FEUILLES ET TAPIS EN CAOUTCHOUC

EUROSHEET®

	Pag. 5	SBR NORMAL RUBBER SHEETS SBR-BASIERTE GUMMIPLATTEN PLANCHAS DE CAUCHO BASE SBR FEUILLES EN CAOUTCHOUC BASE SBR		L/TH SBR PREMIUM 6 L/TG SBR STANDARD 6 L/TI SBR STANDARD 2 CLOTH IMPRESSION 7 L/CH SBR PREMIUM WITH INSERTIONS 7 L/CT SBR STANDARD WITH INSERTIONS 8 L/CI SBR STANDARD WITH INSERTIONS 2 CLOTH IMPRESSION 8
	Pag. 9	F.D.A. QUALITY RUBBER SHEETS GUMMIPLÄTTER F.D.A. PLANCHAS F.D.A. FEUILLES F.D.A.		L/BA SBR F.D.A. (D.M. 174) 10 L/SF SILICONE F.D.A. 10 L/EA EPDM F.D.A. 11 L/AA NBR F.D.A. 11
	Pag. 13	N.R. NATURAL RUBBER SHEETS (NATURAL RUBBER, PARA) N.R.-BASIERENDE GUMMIPLATTEN (NATUR, UND PARAKAUTSCHUK) PLANCHAS DE CAUCHO BASE N.R. (CAUCHO NATURAL, PARA) FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE N.R. (CAOUTCHOUC NATUREL, PARA)		L/SP SUPER NR 14 L/PB NR LIGHT BROWN 14 L/PU NR BROWN 15 L/PR NR RED 15 L/PG NR YELLOW 16 L/BO ORANGE SKIRT BOARD 16
	Pag. 17	N.R. + SBR RUBBER SHEETS (ANTI-ABRASIVE) N.R.-BASIERENDE GUMMIPLATTEN +SBR (ABRIEBSCHUTZ) PLANCHAS DE CAUCHO BASE N.R. + SBR (ANTIABRASIVAS) FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE N.R. + SBR (ANTIABRASION)		L/AN STANDARD ANTIABRASIVE 18 L/SA NR/SBR SANDBLAST 18 L/TX ABRATEX 40 19 L/TX ABRATEX 60 19 L/NR 60 ABRATEX WITH BONDING LAYER 20
	Pag. 21	NBR RUBBER SHEETS (OIL-RESISTANT, NITRILIC) NBR-BASIERENDE GUMMIPLATTEN (ÖL-BESTÄNDIG, NITRIL) PLANCHAS DE CAUCHO BASE NBR (A PRUEBA DE ACEITE, NITRÍLICAS) FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE NBR (ANTI-HUILE, NITRILIQUE)		L/CS NBR FOR HIGH TEMPERATURE 22 L/AS NBR FOR UNLEADED FUEL 22 L/AB NBR FOR FUEL 23 L/AO ANTIOLIO STANDARD 23 L/AE NBR/SBR 24
	Pag. 25	CR RUBBER SHEETS (NEOPRENE) CR-BASIERENDE GUMMIPLATTEN (NEOPREN) PLANCHASDE CAUCHO BASE CR (NEOPRENO) FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE CR (NÉOPRÈNE)		L/ NA CR NEOPRENE UL94V2 26 L/NO CR NEOPRENE STANDARD 26 L/NE CR/SBR NEOPRENE 27
	Pag. 29	EPDM RUBBER SHEETS (HEAT-RESISTANT, ANTI-ACID) EPDM BASIERENDE GUMMIPLATTE (HITZEBESTÄNDIG, SÄUREBESTÄNDIG) PLANCHAS DE CAUCHO BASE EPDM (ANTICALOR, ANTIÁCIDAS) FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE EPDM (ANTI-CHALEUR, ANTIACIDE)		L/ES EPDM SPECIAL 30 L/EH EPDM PREMIUM 30 L/EP EPDM STANDARD 31 L/EE EPDM/SBR 31
	Pag. 33	SPECIAL SHEETS EDELGUMMIPLATTEN PLANCHAS FINAS FUEILLES DE CHOIX		L/VI VITON 34 L/SI SILICONE TRANSLUCENT 34 L/SR SILICONE RED 35 L/HA HIPALON 35 L/BU BUTYL 36

	Pag. 37	SPECIAL SHEETS FOR SPECIFIC USE SONDERPLATTEN FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN PLANCHAS ESPECIALES PARA USOS ESPECÍFICOS FEUILLES SPÉCIALES POUR USAGES SPÉCIFIQUES		L/ST NR FOR TILES 38 L/CR NR/SBR PLATES CONFORM TO -3 CE 38 L/AT SOUNDPROOFING 39
	Pag. 41	RUBBER SHEETS FOR PULLEY LAGGING GUMMIBETTÜCHER FÜR ROLLE-VERKLEIDUNG PLANCHAS PARA REVESTIMIENTO DE TAMBORES FEUILLES POUR REVETEMENTS DE TAMBOURS		L/RR PULLEY LAGGING RHOMBOIDAL PROFILE 42 L/RQ PULLEY LAGGING SQUARE PROFILE 42 L/RE PULLEY LAGGING RHOMBOIDAL PROFILE 43 L/RC COATING FOR DRUMS WITH CERAMIC INSERTS 43
	Pag. 45	WEAR RESISTANT & SKIRTBOARD RUBBER SHEETING TRAGEN SIE WIDERSTANDSFÄHIGEN UND SKIRTBOARD GUMMI SHEETING LÁMINAS DE GOMA Y PLANCHA RESISTENTE AL DESGASTE BAVETTES DE PROTECTION ET FEUILLE DE CAOUTCHOUC RÉSISTANTE À L'USURE		L/AN BLACK SKIRT BOARD 46 L/BN YELLOW SKIRT BOARD 46 L/BG ANTIABRASIVE YELLOW 47 L/BR ANTIABRASIVE RED 47 L/BO ORANGE SKIRT BOARD 48 L/PR NR RED 48 L/TX ABRATEX 40 49 L/TX ABRATEX 60 49 L/NR 60 ABRATEX WITH BONDING LAYER 50 L/NX SUPER CICLONI RED 50 ST/GM RUBBERIZED STEEL SLABS 51
	Pag. 53	ACCESSORY SHEETS FOR CONVEYOR BELTS ZÜBEHORPLATTEN FÜR FÖRDERBÄNDER PLANCHAS ACCESORIAS PARA CINTAS TRANSPORTADORAS FEUILLES ACCESSOIRES POUR TAPIS CONVOYEURS		L/AP DUST SEALING CLOTH 54 L/SW SCRAPER SANDWICH 54 L/RA HONEYCOMB STRUCTURE 55
	Pag. 57	RUBBER MATS FOR GENERAL USE GUMMIPLATTEN FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH ALFOMBRAS DE CAUCHO PARA USO GENÉRICO TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR UTILISATION GÉNÉRALE		L/TM FINE RIBBED MAT 58 L/GG CHECKER MAT 58 L/TC MEDIUM RIBBED MAT 59 L/TQ WIDE ROOVE MAT 59 L/BC COIN MAT 3 MM 60 L/BM COIN MAT 4,5 MM 60 L/GR RISE MAT 61 L/PD DIAMOND MAT 61 L/TT BIG RIBBED MAT 62 L/TS LIVESTOCK MAT 62 L/TZ UNIVERSAL 63 L/TZ OC OCTAGONAL 63
	Pag. 65	DIELECTRIC RUBBER SHEETS AND MATS PLATTEN UND DIELEKTRISCHE GUMMIMATTEN PLANCHAS Y ALFOMBRAS DE CAUCHO DIELÉCTRICAS FEUILLES ET TAPIS DIÉLECTRIQUES EN CAOUTCHOUC		L/I3 30.000 VOLT RUBBER SHEET 66 L/I5 50.000 VOLT RUBBER SHEET 66 L/T3 30.000 VOLT FINE RIBBED MAT 67 L/T5 50.000 VOLT FINE RIBBED MAT 67
		VARIOUS ITEMS VERSCHIEDENEN ARTIKEL ARTICULOS VARIOS ARTICLES DIVERS		B/TG RUBBER STCKS SHORE 80/85 68

CHEMICAL RESISTANCE TABLE
TOLERANCE

69 - 81
81

	WIDTH BREITE ANCHO LARGEUR
	LENGTH LANGE LONGITUD LONGUEUR
	THICKNESS STÄRKE ESPEJOR EPAISSEUR
	WORKING TEMPERATURE BETRIEBSTEMPERATUR TEMPERATURA DE TRABAJO TEMPERATURE DE TRAVAIL
	SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE
	COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR
HARDNESS	HARDNESS HÄRTE DUREZA DURETÉ
	TENSILE STRENGTH REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA CHARGE DE RUPTURE
	ELONGATION DEHNUNG ALARGAMIENTO ALLONGEMENT
	PLIES GEWEBE TELAS PLIS
	COMPRESSION: (22 hours at 70°C) KOMPRESSIÖN: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) COMPRESSION: (22 heures à 70°C)
ABRASION LOSS	ABRASION LOSS ABRIEB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN PERTE D'ABRASION
	OZONE RESISTANCE (100PP hm/72 hours, 40°C, extension 20%) OZONBESTÄNDIGKEIT (100PP hm/72 stunden, 40°C, verlängerung 20%) RESISTENCIA AL OZONO (100PP hm/72 ore, 40°C, alargamiento 20%) RÉSISTANCE À L'OZONE (100PP hm/72 heures, 40°C, allongement 20%)
	TEAR RESISTANCE REISSWIDERSTAND RESISTENCIA AL DESGARRO RÉSISTANCE À LA LACÉRATION
PUNCTURE VOLTAGE	PUNCTURE VOLTAGE DURCHBRUCHSPANNUNG TENSIÓN DE PERFORACIÓN TENSION DE PERFORATION

GB SBR NORMAL RUBBER SHEETS
DE SBR-BASIERTE GUMMIPLATTEN
ES PLANCHAS DE CAUCHO BASE SBR
FR FEUILLES EN CAOUTCHOUC BASE SBR

EUROSHEET®



SATI
GROUP
Rubber and plastic products



L/TH SBR premium



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-25°C / +70°C -13°F / +158°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

Surface: smooth/
smooth

DE Geeignet für anwendungen, bei denen keine spezielle resistenz gegen verwitterung, öle und wärme verlangt wird.

Oberfläche: glatt/
glatt

ES Apta para usos corrientes donde no se requiera una particular resistencia a los agentes atmosféricos, aceites y calor.

Superficie: lisa/lisa

FR Indiquée pour les usages courants sans exigences particulières de résistance aux agent atmosphériques, aux huiles et a la chaleur.

Surface: lisse/lisse

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 8	•	1.2	10

L/TG SBR standard



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	200 %
		-25°C / +70°C -13°F / +158°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

Surface: smooth/
smooth

DE Geeignet für anwendungen, bei denen keine spezielle resistenz gegen verwitterung, öle und wärme verlangt wird.

Oberfläche: glatt/
glatt

ES Apta para usos corrientes donde no se requiera una particular resistencia a los agentes atmosféricos, aceites y calor.

Superficie: lisa/lisa

FR Indiquée pour les usages courants sans exigences particulières de résistance aux agent atmosphériques, aux huiles et a la chaleur.

Surface: lisse/lisse

mm	STOCK	mt	mt
1 / 1.5	•	1.2/1.4	10
2	•	1.2/1.4/1.5	10
2.5	•	1.2/1.4	10
3	•	1.0/1.2/1.4/1.5	10
4 / 5	•	1.2/1.4/1.5	10
from 6 to 10	•	1.2/1.4	10
12	•	1.2	5
from 15 to 30	•	1.2	5
from 15 to 30	•	1	1
40 / 50	•	1	1



L/TI SBR standard 2 cloth impression



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	200 %
		-25°C / +70°C -13°F / +158°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

Surface: I.T./I.T.

DE Geeignet für anwendungen, bei denen keine spezielle resistenz gegen verwitterung, öle und wärme verlangt wird.

Oberfläche: I.T./I.T.

ES Apta para usos corrientes donde no se requiera una particular resistencia a los agentes atmosféricos, aceites y calor.

Superficie: I.T./I.T.

FR Indiquée pour les usages courants sans exigences particulières de résistance aux agent atmosphériques, aux huiles et a la chaleur.

Surface: I.T./I.T.

mm	STOCK	mt	mt
1.5	•	1.4	10
2	•	1.4	10
3 / 4	•	1.4	10
from 5 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/CH SBR premium with insertions



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-25°C / +70°C -13°F / +158°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

Surface: smooth/
smooth

DE Geeignet für anwendungen, bei denen keine spezielle resistenz gegen verwitterung, öle und wärme verlangt wird.

Oberfläche: glatt/
glatt

ES Apta para usos corrientes donde no se requiera una particular resistencia a los agentes atmosféricos, aceites y calor.

Superficie: lisa/lisa

FR Indiquée pour les usages courants sans exigences particulières de résistance aux agent atmosphériques, aux huiles et a la chaleur.

Surface: lisse/lisse

mm		STOCK	mt	mt
1.5	1	•	1.2	10
2	1	•	1.2	10
2.5	1	-	1.2	10
3 / 4	1	•	1.2	10
from 4 to 10	2	•	1.2	10



L/CT SBR standard with insertions



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	200 %
		-25°C / +70°C -13°F / +158°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

Surface: smooth/
smooth

DE Geeignet für anwendungen, bei denen keine spezielle resistenz gegen verwitterung, öle und wärme verlangt wird.

Oberfläche: glatt/
glatt

ES Apta para usos corrientes donde no se requiera una particular resistencia a los agentes atmosféricos, aceites y calor.

Superficie: lisa/lisa

FR Indiquée pour les usages courants sans exigences particulières de résistance aux agent atmosphériques, aux huiles et a la chaleur.

Surface: lisse/lisse

 mm		STOCK	 mt	 mt
1.5	1	•	1.2/1.4	10
2	1	•	1.2/1.4/1.5	10
2.5	1	•	1.2	10
3 / 4	1	•	1.2/1.4/1.5	10
4 / 5 / 6	2	•	1.2/1.4/1.5	10
from 8 to 10	2	•	1.2/1.4	5
from 12 to 20	2	•	1.2	5
from 12 to 20	2	-	1.4	5
from 25 to 50	1	-	1	1

L/CI SBR standard with insertions two cloth impression



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	200 %
		-25°C / +70°C -13°F / +158°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

Surface: I.T./I.T.

DE Geeignet für anwendungen, bei denen keine spezielle resistenz gegen verwitterung, öle und wärme verlangt wird.

Oberfläche: I.T./I.T.

ES Apta para usos corrientes donde no se requiera una particular resistencia a los agentes atmosféricos, aceites y calor.

Superficie: I.T./I.T.

FR Indiquée pour les usages courants sans exigences particulières de résistance aux agent atmosphériques, aux huiles et a la chaleur.

Surface: I.T./I.T.


 mm		STOCK	 mt	 mt
1.5	1	•	1.4	10
2	1	•	1.4	10
2.5	1	-	1.4	10
3	1	•	1.4	10
4	1	-	1.4	10
from 4 to 10	2	•	1.4	10
from 12 a 20	2	-	1.4	5
from 25 a 50	2	-	1	1

GB F.D.A. QUALITY RUBBER SHEETS

DE GUMMIBLÄTTER F.D.A.

ES PLANCHAS F.D.A.

FR FEUILLES F.D.A.



EUROSHEET®



SATI
GROUP
Rubber and plastic products



L/BA SBR F.D.A. (D.M. 174)



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Can be used in contact with stationary captation systems, treatment, carrying and distribution of water intended for human consumption. It complies with the ministerial decree 174 dated 6/4/2004. It is not suitable for contact with oily or greasy substances. In particular, it is recommended for strict hygiene and aesthetic requirements. In fact, this rubber is stain-proof. Food safety certificate available.

Surface: smooth/smooth or on request I.T./I.T.

DE Geeignet für den gebrauch in anlagen für die aufnahme, behandlung, aufbereitung und verteilung von wasser für den menschlichegebrauch. Diese entsprechen dem ministerialerlass 174 vom 04.06.2004. Nicht geeignet für den kontakt mit öligen oder fettigen substanzen. Diese empfehlen sich besonders für bedürfnisse die eine gründliche reinigung und ästhetik verlangen, da diese gummisorte keine flecken hinterlässt. Lebensmittelsicherheitszertifikat erhältlich.

Oberfläche: glatt/glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Adecuada al contacto en las instalaciones fijas de captación, tratamiento, aducción y distribución de aguas destinadas al consumo humano. Es conforme con el decreto ministerial 174 del 6/4/2004. No es indicada para contacto con sustancias oleaginosas o grasas. Particularmente aconsejada cuando se requieren exigencias de limpieza y estética, en efecto, esta caucho no mancha. Disponible certificado para uso alimentario.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Indiquée pour le contact dans les installations fixes de captage, de traitement, d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Elle est conforme au décret ministériel 174 du 6/4/2004. Elle n'est pas conçue pour entrer en contact avec des substances huileuses ou grasses. Particulièrement recommandée pour des exigences de propreté et d'esthétique ; en effet ce caoutchouc ne tache pas. Certificat alimentaire disponible.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		
		1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	80 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

 mm	STOCK	 mt	 mt
1	•	1.4	10
1.5	•	1.4	10
from 2 to 6	•	1.4	10
from 8 to 10	•	1.4	5
from 12 to 15	-	1.4	5
20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/SF silicone F.D.A.



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB It complies with the f.d.a list 177.2600. In particular, it is indicated where excellent resistance is required against high or low temperatures. Excellent resistance against U.V. Rays, atmospheric agents, ozone and ageing. Stain-proof rubber. **Surface:** smooth/smooth

DE Entspricht der F.D.A.-liste 177.2600. Es eignet sich besonders, wenn eine hervorragende beständigkeit gegenüber hohen oder niedrigen temperaturen erforderlich ist. Ausgezeichnete beständigkeit gegen uv-strahlen, verwitterung, ozon und alterung. Fleckenfreies gummi. **Oberfläche:** glatt/glatt

ES Conforme con la lista F.D.A.177.2600. Particularmente indicada donde se requiere excelente resistencia a altas o bajas temperaturas. Excelente resistencia a los rayos U.V. a los agentes atmosféricos, al ozono y al envejecimiento. Caucho a prueba de manchas. **Superficie:** lisa/lisa

FR Conforme à la liste f.d.a. 177.2600. Particulièrement indiquée pour les exigences de résistance optimale aux températures élevées ou basses. Résiste parfaitement aux rayons U.V., aux agents atmosphériques, à l'ozone et au vieillissement. Caoutchouc antitaches. **Surface:** lisse/lisse

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		
		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	55 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-40°C / +200°C -40°F / +392°F

 mm	STOCK	 mt	 mt
1	•	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 5	•	1.2	10
6	-	1.2	10
8 / 10	-	1.2	5
from 12 to 20	-	1	5
from 25 to 50	-	1	1



L/EA EPDM F.D.A.



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB It complies with the F.D.A list 177.2600. In particular, it is indicated in the presence of temperatures over 100°C.

Excellent resistance against ozone, atmospheric agents and seawater.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T

DE Entspricht der F.D.A-liste 177.2600.

Besonders geeignet bezüglich Temperaturen über 100 °C.

Sehr gute beständigkeit gegenüber ozon, verwitterung und salzwasser.

Oberfläche: glatt/glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Conforme con la lista F.D.A.177.2600.

Particularmente indicada en presencia de temperatura superior a 100°C.

Excelente resistencia al ozono, agentes atmosféricos y agua de mar.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Conforme à la liste F.D.A. 177.2600.

Particulièrement indiqué en présence de température supérieure à 100°C.

Excellente résistance à l'ozone, aux agents atmosphériques et à l'eau de mer.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.3 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	65 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	50 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
		-30°C / +120°C -22°F / +248°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/AA NBR F.D.A.



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB It complies with the F.D.A list 177.2600. In particular, it is suitable for Contact with substances containing grease.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T

DE Entspricht der F.D.A-liste 177.2600. Besonders geeignet für den kontakt mit substanzen, die fette enthalten.

Oberfläche: glatt/glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Conforme con la lista F.D.A.177.2600.

Particularmente indicada en contacto con sustancias que contienen grasas.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Conforme à la liste F.D.A. 177.2600.

Particulièrement indiquée pour être en contact avec des substances contenant des graisses.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.4 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	80 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	350 %
		-25°C / +100°C -13°F / +212°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



- GB N.R. NATURAL RUBBER SHEETS
(NATURAL, PARA RUBBER)
- DE N.R.-BASIERENDE GUMMIPLATTEN
(NATUR, UND PARAKAUTSCHUK)
- ES PLANCHAS DE CAUCHO N.R.
(CAUCHO NATURAL, PARA)
- FR FEUILLES EN CATOUCOUC BASE N.R.
(CAOUTCHOUC NATUREL, PARA)



EUROSHEET®



SATI®
GROUP
Rubber and plastic products



L/SP super NR



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Natural rubber with excellent elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Having poor resistance against ageing and atmospheric agents, it is not recommended for heavy-duty, outdoor use.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T.

DE Naturkautschuk mit ausgezeichneter elastizität und verschleiss-, schnitt- und reissfestigkeit. Hervorragende rissdehnung. Mit einer schlechten alterungs- und witterungsbeständigkeit, wird der gebrauch für schwerlast und im freien nicht empfohlen.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Caucho natural con excelente rendimiento elástico y resistencia al desgaste, al corte y al desgarró. Excepcional alargamiento a la rotura. Por tener escasa resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos, no es aconsejable para usos gravosos al aire libre.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Caoutchouc naturel, excellente élasticité et très bonne résistance à l'usure, aux coupures et à la laceration. Allongement à la rupture exceptionnel. Vu sa faible résistance au vieillissement et aux agents atmosphériques, il est déconseillé de l'utiliser dans des conditions difficiles en plein air.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.0 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	40 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	190 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	700 %
	Norms: ASTM D395 B	24 %
	Norms: ASTM D624	40 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	75 mm ³
		-40°C / +85°C -40°F / +185°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2 / 2.5	-	1.4	15
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 25	-	1.4	5
from 30 to 50	-	1	1

L/PB NR light brown



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T.

DE Naturkautschuk mit guter elastizität und verschleiss- und reissfestigkeit. Hervorragende rissdehnung. Schlechten alterungs- und witterungsbeständigkeit
Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Caucho natural con excelente rendimiento elástico y resistencia al desgaste, al corte y al desgarró. Excepcional alargamiento a la rotura. Escasa resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Caoutchouc naturel, excellent rendement élastique et très bonne résistance à l'usure, aux coupures et à la laceration. Allongement à la rupture exceptionnel. Faible résistance contre le vieillissement et les agents atmosphériques.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.05 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	45 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	160 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	600 %
	Norms: ASTM D395 B	24%
	Norms: ASTM D624	27 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	83 mm ³
		-40°C / +85°C -40°F / +185°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.4	20
1.5	•	1.4	15
2	•	1.4	15
2 / 2.5	-	1.4	15
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/PU NR brown



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Natural rubber that is slightly more filled, however it offers optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Fair elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T

DE Es handelt sich, um einen etwas mehr füllstoffhaltigen naturkautschuk, welcher trotzdem seine elastizität und verschleiss-, schnitt und rissbeständigkeit behält. Akzeptable rissdehnung, schlechte alterungs- und ozonbeständigkeit.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Caucho natural ligeramente más cargado, en todo caso, mantiene un excelente rendimiento elástico y resistencia al desgaste, al corte y al desgarró. Discreto alargamiento a la rotura. Escasa resistencia al envejecimiento y al ozono.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Caoutchouc naturel légèrement plus dense qui maintient tout de même une excellente élasticité et résistance à l'usure, aux coupures et à la laceration. Assez bon allongement à la rupture. Faible résistance contre le vieillissement et l'ozone.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	50 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	100 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	400 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	110 mm ³
		-40°C / +85°C -40°F / +185°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2	•	1.4	10
2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	•	1.4	10
12	•	1.4	10
from 15 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/PR NR red



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T

DE Naturkautschuk mit guter elastizität und verschleiss-, schnitt- und reissfestigkeit. Hervorragende rissdehnung. Schlechten alterungs- und witterungsbeständigkeit

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Caucho natural con excelente rendimiento elástico y resistencia al desgaste, al corte y al desgarró. Excepcional alargamiento a la rotura. Escasa resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Caoutchouc naturel, excellent rendement élastique et très bonne résistance à l'usure, aux coupures et à la laceration. Allongement à la rupture exceptionnel. Faible résistance contre le vieillissement et les agents atmosphériques.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.05 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	45 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	160 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	600 %
	Norms: ASTM D395 B	24 %
	Norms: ASTM D624	27 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	83 mm ³
		-40°C / +85°C -40°F / +185°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2	•	1.4	15
2.5	-	1.4	15
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/PG NR yellow



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T.

DE Naturkautschuk mit guter elastizität und verschleiss-, schnitt- und reissfestigkeit. Hervorragende rissdehnung. Schlechten alterungs- und witterungsbeständigkeit

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Caucho natural con excelente rendimiento elástico y resistencia al desgaste, al corte y al desgarró. Excepcional alargamiento a la rotura. Escasa resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Caoutchouc naturel, excellent rendement élastique et très bonne résistance à l'usure, aux coupures et à la laceration. Allongement à la rupture exceptionnel. Faible résistance contre le vieillissement et les agents atmosphériques.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.05 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	45 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	160 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	600 %
	Norms: ASTM D395 B	24%
	Norms: ASTM D624	27 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	83 mm ³
		-40°C / +85°C -40°F / +185°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2 / 2.5	-	1.4	15
from 3 to 10	•	1.4	10
12	•	1.4	5
15 / 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/BO orange skirt board



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Specifically studied to contain the various materials transported by conveyor belts. Good resistance against atmospheric agents and ozone.

Surface: smooth/ smooth or on request smooth/I.T. or I.T./I.T.

DE Es ist speziell für die eindämmung von verschiedenen materialien der förderbänder entwickelt worden. Gute beständigkeit gegen witterungseinflüsse und ozon.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf glatte/I.T. oder I.T./I.T.

ES Estudiado especialmente para la contención de materiales varios transportados por las cintas transportadoras. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al ozono.

Superficie: lisa/lisa o a pedido lisa/I.T. o I.T./I.T.

FR Étudiée spécialement pour la protection des divers matériaux transportés par les bandes transporteuses. Bonne résistance aux agents atmosphériques et l'ozone.

Surface: lisse/lisse ou lisse/I.T. et I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.08 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	40 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	200 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	600 %
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

mm	STOCK	mt	mt
5	•	1.4	15
6	•	1.4	15
8	•	1.4	15
10	•	1.4	15
15	•	1.4	15

GB N.R. + SBR RUBBER SHEETS
(ANTI-ABRASIVE)

DE N.R.-BASIERENDE GUMMIPLATTEN +SBR
(ABRIEBSCHUTZ)

ES PLANCHAS DE CAUCHO BASE N.R. + SBR
(ANTIABRASIVAS)

FR FEUILLES EN CATOUCOUC BASE N.R. + SBR
(ANTIABRASION)



EUROSHEET®

SATI®
GROUP
Rubber and plastic products



L/AN standard antiabrasive



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Commonly used for anti-vibration in pre-fabricated buildings or as a containment Panel. It has fair physical and mechanical characteristics.

Surface: Smooth or on request smooth/I.T.

DE Es wird allgemein als schwingungsschutz in fertighäusern oder als eindämmung verwendet, besitzt diskrete physikalische und mechanische eigenschaften.

Oberfläche: glatt oder bei bedarf glatt/I.T.

ES Utilizada comúnmente como elemento antivibratorio en los prefabricados o como realce de contención, discretas características físico-mecánicas.

Superficie: lisa o a pedido lisa/I.T.

FR Utilisée habituellement comme anti-vibrations dans les préfabriqués ou comme bavette de protection, assez bonnes caractéristiques physiques et mécaniques.

Surface: lisse ou lisse/I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		●
		1.30 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	70 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	200 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10
from 12 to 20	•	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1

L/SA NR/SBR sandblast



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Specifically used to protect sand-blasting chambers. In particular, it offers excellent resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics. Good resistance against atmospheric agents and ozone.

Surface: Smooth/I.T. or on request smooth/smooth.

DE Wird speziell als schutz der sprengkammern verwendet. Besonders geeignet, um einen sehr guten schutz gegen abrieb und risse zu gewährleisten. Es eignet sich gut für wiederholte belastung (biegungen und vibrationen), diskrete physikalische und mechanische eigenschaften. Gute beständigkeit gegen witterungseinflüsse und ozon.

Oberfläche: glatt/I.T. oder bei bedarf glatt/glatt

ES Utilizada específicamente como protección de las cámaras de chorro de arena. Particularmente indicada para ofrecer excelente resistencia a la abrasión y al desgarró. Adecuada para soportar sollicitaciones repetidas (flexiones y vibraciones), discretas características físico-mecánicas. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al ozono.

Superficie: lisa/I.T. o a pedido lisa/lisa

FR Utilisée spécifiquement comme protection dans les chambres de sablage. Particulièrement indiquée pour garantir une excellence résistance à l'abrasion et à la laceration. Indiquée pour supporter des sollicitations répétées (flexions et vibrations), assez bonnes caractéristiques physiques et mécaniques. Bonne résistance aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Surface: lisse/I.T. ou lisse/lisse sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		●
		1.15 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	65 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	180 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	450 %
	Norms: ASTM D395 B	20%
	Norms: ASTM D624	90 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	100 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2	•	1.4	10
2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/TX abratex 40



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector or to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer fair resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics.

Surface: Smooth or on request smooth/I.T.

DE Üblicherweise verwendet als beschichtung von metallfässern im förderbandsektor oder als schutz von metalloberflächen. Besonders geeignet, um einen guten abrieb- und risschutz zu gewährleisten, hält wiederholter belastung (biegungen und vibrationen) stand und besitzt diskrete physikalische und mechanische eigenschaften.

Oberfläche: glatt oder bei bedarf glatt/I.T.

ES Utilizada comúnmente como revestimiento de tambores metálicos en el sector de las cintas transportadoras, o como protección de superficies metálicas. Particularmente indicada para ofrecer una discreta resistencia a la abrasión y al desgarro, adecuada para soportar repetidas sollicitaciones (flexiones y vibraciones), discretas características físico-mecánicas.

Superficie: lisa o a pedido lisa/I.T.

FR Utilisée habituellement comme revêtement de tambours métalliques dans le secteur des tapis convoyeurs, ou comme protection de surfaces en métal. Particulièrement indiquée pour sa résistance à l'abrasion et à la laceration, indiquée pour supporter des sollicitations répétées (flexions et vibrations), assez bonnes caractéristiques physiques et mécaniques.

Surface: lisse ou lisse/I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.00 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	40 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	150 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	550 %
	Norms: ASTM D395 B	24 %
	Norms: ASTM D624	60 n/mm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	85 mm ³
		-40°C / +85°C -40°F / +185°F

mm	STOCK	mt	mt
5	•	1.5	10
6	•	1.5	10
8	•	1.5	10
10	•	1.5	10
12	-	1.5	10
15	-	1.5	10
20	-	1.5	10
25	-	1.5	10
30	-	1.5	10

L/TX abratex 60



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector or to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer fair resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics.

Surface: Smooth or on request smooth/I.T.

DE Üblicherweise verwendet als beschichtung von metallfässern im förderbandsektor oder als schutz von metalloberflächen. Besonders geeignet, um einen guten abrieb- und risschutz zu gewährleisten, hält wiederholter belastung (biegungen und vibrationen) stand und besitzt diskrete physikalische und mechanische eigenschaften.

Oberfläche: glatt oder bei bedarf glatt/I.T.

ES Utilizada comúnmente como revestimiento de tambores metálicos en el sector de las cintas transportadoras, o como protección de superficies metálicas. Particularmente indicada para ofrecer una discreta resistencia a la abrasión y al desgarro, adecuada para soportar repetidas sollicitaciones (flexiones y vibraciones), discretas características físico-mecánicas.

Superficie: lisa o a pedido lisa/I.T.

FR Utilisée habituellement comme revêtement de tambours métalliques dans le secteur des tapis convoyeurs, ou comme protection de surfaces en métal. Particulièrement indiquée pour sa résistance à l'abrasion et à la laceration, indiquée pour supporter des sollicitations répétées (flexions et vibrations), assez bonnes caractéristiques physiques et mécaniques.

Surface: lisse ou lisse/I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.15 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	150 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	350 %
	Norms: ASTM D395 B	25%
	Norms: ASTM D624	50 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	90 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

mm	STOCK	mt	mt
5	-	1.4	30
6	•	1.4	20/25
8	•	1.4	20
10	•	1.4	20
12	-	1.4	10
15	•	1.4	10
20	•	1.4	10
25	-	1.4	5
30	-	1.4	5



L/NR 60 abratex with bonding layer



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector or to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer fair resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics. It is supplied with a thin layer of raw rubber on one side which, in contact with a special solution (cold vulcanisation process) gives exceptional rubber-metal attachment.

Surface: Smooth / with bonding layer

DE Üblicherweise als Beschichtung von Metallfässern in der Förderbandsektor, oder als Schutz von Metalloberflächen verwendet. Besonders geeignet, um einen guten Abrieb- und Risschutz zu gewährleisten, hält wiederholter Belastung (Biegungen und Vibrationen) stand und besitzt diskrete physikalische und mechanische Eigenschaften. Es besitzt eine leichte Rohkautschuk-Schicht auf einer Seite, welche in Kontakt mit einer speziellen Lösung (kaltes Vulkanisationsverfahren) ist, die eine aussergewöhnliche Gummi-Metall-Verbindung ermöglicht.

Oberfläche: Glatt / mit Unterspannbahn

ES Utilizada comúnmente como revestimiento de tambores metálicos en el sector de las cintas transportadoras, o como protección de superficies metálicas. Particularmente indicada para ofrecer una discreta resistencia a la abrasión y al desgarro, adecuada para soportar repetidas sollicitaciones (flexiones y vibraciones), discretas características físico-mecánicas. Se entrega con un ligero espesor de caucho crudo por un lado que en contacto con una solución especial (proceso de vulcanización en frío) permite una excepcional unión de la caucho al metal.

Superficie: Lisa / con subcapa

FR Utilisée habituellement comme revêtement de tambours métalliques dans le secteur des tapis convoyeurs, ou comme protection de surfaces en métal. Particulièrement indiquée pour sa résistance à l'abrasion et à la laceration, indiquée pour supporter des sollicitations répétées (flexions et vibrations), assez bonnes caractéristiques physiques et mécaniques. Elle est fournie avec une petite épaisseur de caoutchouc cru d'un côté qui, en contact avec une solution spéciale (processus de vulcanisation à froid), permet une adhérence parfaite du caoutchouc au métal.

Surface: Lisse / avec sous-couche

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	150 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	350 %
	Norms: ASTM D395 B	50%
	Norms: ASTM D624	25 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	90 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

mm	STOCK	mt	mt
5	•	1.4	20
6	•	1.4	20
8	•	1.4	20
10	•	1.4	20
12	-	1.4	10
15	•	1.4	10
20	•	1.4	10
25	-	1.4	5
30	-	1.4	5

GB **NBR RUBBER SHEETS**
(OIL-PROOF, NITRILIC)

DE **NBR-BASIERENDE GUMMIPLATTEN**
(ÖL-BESTÄNDIG, NITRIL)

ES **PLANCHAS DE CAUCHO BASE NBR**
(A PRUEBA DE ACEITE, NITRÍLICAS)

FR **FEUILLES EN CATOUCOUC BASE NBR**
(ANTI-HUILE, NITRILIQUE)



EUROSHEET®

SATI
GROUP
Rubber and plastic products



L/CS NBR for high temperature



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Very high NBR content. It was specifically designed for high pressing in general. In fact, this rubber offers exceptional resistance against oil in the presence of high temperatures with maximum peaks of 140/150°C.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T.

DE Hoher Lösungsmittelgehalt. Speziell für Pressung von Leder konzipiert. Es handelt sich um eine Gummiart mit hervorragender Beständigkeit gegen Öle auch bei Temperaturen mit Spitzenwerten von 140/150 °C.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei Bedarf I.T./I.T.

ES Muy elevado contenido de nbr. Especialmente estudiada para prensado de pieles en general. En efecto, es una caucho con excepcional resistencia a los aceites en presencia de temperatura con puntas máximas de 140/150°C.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Taux très élevé de nbr. Étudiée spécialement pour le tannage de cuir en général. En effet, c'est un caoutchouc qui a une résistance exceptionnelle aux huiles à des températures pouvant atteindre 140/150° C.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.2 gr/cm³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	130 Kg/cm²
	Norms: ASTM D412	250 %
	Norms: ASTM D395 B	13%
	Norms: ASTM D624	35 Kg/cm
		-20°C / +140°C -4°F / +284°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/AS NBR for unleaded fuel



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB High NBR and acn content. It is suitable for contact with unleaded petrol, super unleaded petrol, diesel and oil in general. It offers excellent resistance against ageing and fair resistance against temperature ranges. Good permeability to gas.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T.

DE Hoher Lösungsmittelgehalt. Geeignet für den Kontakt mit bleifreiem Benzin, Superbenzin, Diesel und Öle im Allgemeinen. Hervorragende Alterungsbeständigkeit und gute Beständigkeit gegen Temperaturwechsel. Gute Gasdurchlässigkeit.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei Bedarf I.T./I.T.

ES Elevado contenido de NBR y de acn. Apta para contacto con gasolina verde sin plomo, gasolina súper diesel y aceites en general. Excelente resistencia al envejecimiento y discreta resistencia a las variaciones térmicas. Buena permeabilidad a los gases.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Taux élevé de NBR et d'acn. Indiquée pour entrer en contact avec du carburant sans plomb, du super, du gazole et les huiles en général. Excellente résistance au vieillissement et assez bonne résistance aux écarts de température. Bonne perméabilité aux gaz.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.3 gr/cm³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	130 Kg/cm²
	Norms: ASTM D412	250 %
	Norms: ASTM D395 B	13%
	Norms: ASTM D624	35 Kg/cm
		-30°C / +110°C -22°F / +230°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.4	20
1.5	•	1.4	15
2	•	1.4	15
2.5	-	1.4	15
from 3 to 5	•	1.4	10
from 6 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/AB NBR for fuel



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB High NBR and acn content. It is suitable for contact with super unleaded petrol, diesel and oil in general. It offers good resistance against ageing and fair resistance against temperature ranges. Good permeability to gas.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T.

DE Hoher lösungsmittelgehalt. Geeignet für den kontakt mit superbenzin, diesel und öle im allgemeinen. Gute alterungsbeständigkeit und eine gute beständigkeit gegenüber temperaturwechsel. Gute gasdurchlässigkeit.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Elevado contenido de NBR y de acn. Apta para contacto con gasolina súper, diesel y aceites en general. Buena resistencia al envejecimiento y discreta resistencia a las variaciones térmicas. Buena permeabilidad a los gases.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Taux élevé de NBR et d'acn. Indiquée pour entrer en contact avec du carburant super, du gazole et les huiles en général. Bonne résistance au vieillissement et assez bonne résistance aux écarts de température. Bonne perméabilité aux gaz.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.3 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	100 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
	Norms: ASTM D395 B	15%
	Norms: ASTM D624	40 Kg/cm
		-30°C / +110°C -22°F / +230°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2	•	1.4	15
from 3 to 8	•	1.4	10
9	-	1.4	10
10	•	1.4	5
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/AO antiolio standard



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Moderate NBR content. Good resistance against oil in general, good resistance against temperature ranges and ageing. Good mechanical properties.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T.

DE Mässiger lösungsmittelgehalt. Gute beständigkeit gegen öle im allgemeinen, gute beständigkeit gegenüber temperaturwechsel und alterung. Gute mechanische eigenschaften.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Moderado contenido de nbr. Buena resistencia a los aceites en general, buena resistencia a las variaciones térmicas y al envejecimiento. Buenas propiedades mecánicas.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Taux modéré de nbr. Bonne résistance aux huiles en général, bonne résistance aux écarts de température et au vieillissement. Bonnes propriétés mécaniques.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.4 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	60 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
		-20°C / +100°C -4°F / +212°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.4	10
1.5	•	1.4	10
2	•	1.4	10
2.5	•	1.4	10
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/AE NBR/SBR



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Low NBR content.
Suitable for application where resistance slightly superior to SBR rubber is required.
Suitable as a workbench coating.
Surface: smooth/smooth or on request I.T./I.T

DE Geringer Lösungsmittelgehalt.
Geeignet für häufige anwendungen, bei denen eine höhere beständigkeit gegenüber ölen als bei SBR-kautschuk erforderlich ist.
Geeignet für den belag von werkbanken.

Oberfläche: glatt/
glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Bajo contenido de NBR. Apta para usos corrientes donde se requieran características de resistencia a los aceites ligeramente superiores a la caucho SBR.
Adecuada para revestir bancos de trabajo.
Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Faible taux de NBR.
Indiquée pour les usages courants avec des exigences de résistance aux huiles légèrement supérieures au caoutchouc SBR.
Convient comme revêtement d'établis.
Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		
		1.45 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	50 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F

 mm	STOCK	 mt	 mt
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2 / 2.5	•	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10
from 12 to 20	•	1.2	5
from 25 to 50	-	1.2	1

GB CR RUBBER SHEETS
(NEOPRENE)

DE CR-BASIERENDE GUMMIPLATTEN
(NEOPREN)

ES PLANCHAS DE CAUCHO BASE CR
(NEOPRENO)

FR FEUILLES EN CATOUCHOUC BASE CR
(NÉOPRÈNE)



EUROSHEET®

SATI
GROUP
Rubber and plastic products



L/NA CR neoprene UL94V2



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB High CR content. Self-extinguishing pursuant to standard ul 94 v2. Optimum resistance against ozone, atmospheric agents and ageing. Fair resistance against seawater. Good resistance against solvents and low concentration acids. It is suitable for various, yet concurrent requirements.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T.

DE Hoher cr-gehalt. Selbst-verlöschend nach ul 94 v2. Ausgezeichnete beständigkeit gegen verwitterung, ozon und alterung. Diskrete beständigkeit gegen salzwasser. Gute beständigkeit gegen lösungsmittel und säuren bei niedriger konzentration. Geeignet bei unterschiedlichen bedürfnissen.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Elevado contenido de cr. Autoextinguible en conformidad la normativa ul 94 v2. Excelente resistencia al ozono, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Discreta resistencia al agua de mar. Buena también la resistencia a los solventes y ácidos a baja concentración. Indicada cuando se requieren exigencia diversas y concomitantes.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Taux élevé de cr. Ignifuge selon la réglementation ul 94 v2. Excellente résistance à l'ozone, aux agents atmosphériques et au vieillissement. Assez bonne résistance à l'eau de mer. De plus, bonne résistance aux solvants et aux acides faiblement concentrés. Indiquée pour des exigences diverses mais concomitantes.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.4 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	70 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	200 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	100 mm ³
		-30°C / +120°C -22°F / +248°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/NO CR neoprene standard



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Moderate CR content. Good resistance against ozone, atmospheric agents and ageing. Fair resistance against seawater. Good resistance against solvents and low concentration acids.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T.

DE Mässiger cr-gehalt. Gute beständigkeit gegen verwitterung, ozon und alterung. Diskrete beständigkeit gegen salzwasser. Gute beständigkeit gegen lösungsmittel und säuren bei niedriger konzentration.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Moderado contenido de cr. Buena resistencia al ozono, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Discreta resistencia al agua de mar. Buena resistencia a los solventes y ácidos a baja concentración.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Taux modéré de cr. Bonne résistance à l'ozone, aux agents atmosphériques et au vieillissement. Assez bonne résistance à l'eau de mer. Bonne résistance aux solvants et aux acides faiblement concentrés.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.45 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	65 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	60 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
		-20°C / +110°C -4°F / +230°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2	•	1.4	10
2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	•	1.4	10
12	-	1.4	5
15 / 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/NE CR/SBR neoprene



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Low CRcontent.
Suitable for applications requiring resistance against ozone and atmospheric agents, slightly superior to SBR rubber.

Surface: smooth/
smooth

DE Geringer cr-
gehalt. Geeignet
für häufige
anwendungen, bei
denen eine höhere
beständigkeit
gegen ozon,
verwitterung als
bei SBR-kautschuk
erforderlich ist.

Oberfläche: glatt/
glatt

ES Bajo contenido
de cr. Apta para
usos corrientes
donde se requieran
características
de resistencia al
ozono y agentes
atmosféricos,
ligeramente
superior a la
caucho SBR.

Superficie: lisa/lisa

FR Faible taux de
cr. Indiquée
pour les usages
courants avec
des exigences de
résistance à l'ozone
et aux agents
atmosphériques
légèrement
supérieures au
caoutchouc SBR.

Surface: lisse/lisse

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		●
		1.45 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	50 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +100°C -4°F / +212°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2	•	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10
from 12 to 20	•	1.2	5
25	•	1	1
30	•	1	1
35	-	1	1
40 / 50	-	1	1



GB EPDM RUBBER SHEETS
(HEAT-PROOF, ANTI-ACID)

DE EPDM BASIERENDE GUMMIPLATTE
(HITZEBESTÄNDIG, SÄUREBESTÄNDIG)

ES PLANCHAS DE CAUCHO BASE EPDM
(ANTICALOR, ANTIÁCIDAS)

FR FEUILLES EN CATOUCHEUC BASE EPDM
(ANTI-CHALEUR, ANTIACIDE)



EUROSHEET®

SATI
GROUP
Rubber and plastic products



L/ES EPDM special



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB High EPDM content. It has optimum physical and mechanical characteristics, optimum resistance against high temperatures, atmospheric agents, ageing and seawater. In fact, it is particularly used outdoors where optimum resistance against ozone and temperature ranges is required. It is recommended for contact with acids and solvents with medium to low concentrations. It is suitable for various, yet concurrent requirements.

Surface: smooth/
smooth

DE Hoher epdm-gehalt. Besitzt ausgezeichnete physikalische und mechanische eigenschaften, ausgezeichnete beständigkeit gegen hohe temperaturen, witterungseinflüsse, alterung und salzwasser. Es ist besonders für den einsatz im aussenbereich geeignet, da es sehr ozonbeständigkeit und gute beständigkeit gegenüber temperaturwechsel aufweist. Für den kontakt mit säuren und lösungsmittel mittlerer und niedriger konzentration. Geeignet bei unterschiedlichen bedürfnissen.

Oberfläche: glatt/
glatt

ES Elevado contenido de epdm. Provista de excelentes características físico-mecánicas, excelente resistencia a las altas temperaturas, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al agua de mar, en efecto, se usa sobre todo para usos externos donde se requiere una excelente resistencia al ozono y a las variaciones térmicas. Aconsejada en contacto con ácidos y solventes a media y baja concentración. Indicada cuando se requieren exigencia diversas y concomitantes.

Superficie: lisa/lisa

FR Taux élevé d'epdm. Dotée d'excellentes qualités physiques mécaniques, d'une excellente résistance aux hautes températures, aux agents atmosphériques, au vieillissement et à l'eau de mer, on l'utilise notamment à l'extérieur où une excellente résistance à l'ozone et aux écarts de température est nécessaire. Conseillé s'il y a contact avec des acides ou des solvants à faible ou moyenne concentration. Indiquée pour des exigences diverses mais concomitantes.

Surface: lisse/lisse

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.31 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	65 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	100 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	350 %
	Norms: ASTM D395 B	40 %
	Norms: ASTM D624	30 Kg/cm
	Norms: ASTM D1149	NO CRACKING KEINE RISSBILDUNG NINGUNA GREITA AUCUNE GERÇURE
		-30°C / +120°C -22°F / +248°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

L/EH EPDM premium



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB High EPDM content. It has optimum physical and mechanical characteristics, good resistance against heat, atmospheric agents, ageing and seawater. In fact, it is particularly used outdoors where optimum resistance against ozone and temperature ranges is required. It is recommended for contact with acids and solvents with medium to

Surface: smooth/
smooth or on
request I.T./I.T.

DE Hoher epdm-gehalt. Es besitzt hervorragende physikalische und mechanische eigenschaften, eine gute beständigkeit gegen hitze, witterung, alterung und salzwasser. Es eignet sich bestens für den einsatz im aussenbereich, mit einer sehr guten beständigkeit gegen ozon und gegenüber temperaturwechsel. Für den kontakt mit säuren und lösungsmittel mittlerer und niedriger konzentration.

Oberfläche: glatt/glatt
oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Elevado contenido de epdm. Provista de óptimas características físico-mecánicas, buena resistencia al calor, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al agua de mar, en efecto, se usa sobre todo para usos externos donde se requiere una excelente resistencia al ozono y a las variaciones térmicas. Aconsejada a contacto con ácidos y solventes a media y baja concentración.

Superficie: lisa/lisa
o a pedido I.T./I.T.

FR Taux élevé d'epdm. Dotée d'excellentes qualités physiques mécaniques, d'une bonne résistance à la chaleur, aux agents atmosphériques, au vieillissement et à l'eau de mer, on l'utilise notamment à l'extérieur où une excellente résistance à l'ozone et aux écarts de température est nécessaire. Conseillé s'il y a contact avec des acides ou des solvants à faible ou moyenne concentration.

Surface: lisse/lisse
ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.35 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	65 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	60 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
	Norms: ASTM D395 B	40 %
	Norms: ASTM D624	22 Kg/cm
	Norms: ASTM D1149	NO CRACKING KEINE RISSBILDUNG NINGUNA GREITA AUCUNE GERÇURE
		-30°C / +120°C -22°F / +248°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2	•	1.2	10
from 3 to 8	•	1.2	10
10	-	1.2	10
from 12 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1



L/EP EPDM standard



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Moderate EPDM content. It has good physical and mechanical characteristics, good resistance against heat, atmospheric agents and ageing. In fact, it is particularly used outdoors where good resistance against ozone and temperature ranges is required.

Surface: smooth/smooth

DE Mässiger epdm-gehalt. Es besitzt guten physikalische und mechanische eigenschaften, gute beständigkeit gegen hitze, witterung und alterung. Es ist vor allem für den einsatz im aussenbereich geeignet, mit einer guten beständigkeit gegen ozon und gegenüber temperaturwechsel.

Oberfläche: glatt/glatt

ES Moderado contenido de epdm. Provista de buenas características físico-mecánicas, buena resistencia al calor, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. En efecto, se usa sobre todo para usos externos donde se requiere una buena resistencia al ozono y a las variaciones térmicas.

Superficie: lisa/lisa

FR Taux modéré d'epdm. Dotée de bonnes qualités physiques mécaniques, d'une bonne résistance à la chaleur, aux agents atmosphériques et au vieillissement, on l'utilise notamment à l'extérieur où une bonne résistance à l'ozone et aux écarts de température est nécessaire.

Surface: lisse/lisse

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		●
		1.35 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	65 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	60 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
	Norms: ASTM D1149	NO CRACKING KEINE RISSBILDUNG NINGUNA GREITA AUCUNE GERÇURE
		-25°C / +100°C -13°F / +212°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2 / 2.5	•	1.2	10
from 3 to 12	•	1.2	10
from 15 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1

L/EE EPDM/SBR



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Low EPDM content. It is suitable for applications requiring resistance against ozone and atmospheric agents, slightly superior to sbr rubber.

Surface: smooth/smooth or on request I.T./I.T

DE Geringer epdm-gehalt. Geeignet für häufige anwendungen, bei denen eine höhere beständigkeit gegen ozon, verwitterung als bei sbr-kautschuk erforderlich ist.

Oberfläche: glatt/glatt oder bei bedarf I.T./I.T..

ES Bajo contenido de epdm. Apta para usos corrientes donde se requieran características de resistencia al ozono y agentes atmosféricos ligeramente superiores a la caucho sbr.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Faible taux d'epdm. Indiquée pour les usages courants avec des exigences de résistance à l'ozone et aux agents atmosphériques légèrement supérieures au caoutchouc sbr.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		●
		1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-25°C / +100°C -13°F / +212°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2 / 2.5	-	1.2	10
from 3 to 10	-	1.2	10
from 12 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1



GB SPECIAL SHEETS
DE EDELGUMMIPLATTEN
ES PLANCHAS FINAS
FR FEUILLES DE CHOIX



EUROSHEET®

SATI®
GROUP
Rubber and plastic products



L/VI viton



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB In particular, it is indicated for the oil-refining, chemical and pharmaceutical industries. Optimum resistance against hydrocarbons, solvents and plenty of high concentration chemical products. It also has excellent resistance against atmospheric agents, ozone, ageing and high temperature ranges. Excellent resistance against water and steam.

Surface: smooth/smooth

(*) Minimum supplied: a 1000x1000 mm plate

DE Besonders geeignet für die Erdölindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel und viele Chemikalien in hoher Konzentration. Gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Alterung und hohen Temperaturbereichen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Wasserdampf.

Oberfläche: glatt/glatt

(*) Mindestanlieferung: eine Platte mm 1000x1000

ES Particularmente indicada para la industria petrolífera, química y farmacéutica. Excelente resistencia a los hidrocarburos, a los solventes y a muchos productos químicos a alta concentración. Excelente también la resistencia a los agentes atmosféricos, al ozono, al envejecimiento y a las altas variaciones térmicas. Excelente resistencia al agua y al vapor.

Superficie: lisa/lisa

(*) Suministro mínimo: una placa mm 1000x1000

FR Particulièrement indiquée pour l'industrie pétrolière, chimique et pharmaceutique. Excellente résistance aux hydrocarbures, aux solvants et à d'innombrables produits chimiques à haute concentration. Excellente résistance aux agents atmosphériques, à l'ozone, au vieillissement et aux écarts importants de température. Excellente résistance à l'eau et à la vapeur.

Surface: lisse/lisse

(*) Fourniture minimum : une plaque mm 1000x1000

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.85 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	50 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	200 %
	Norms: ASTM D395 B	62 %
	Norms: ASTM D624	18 Kg/cm
		-10°C / +250°C -22°F / +482°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1	10
1.5	-	1	10
2	•	1	10
2.5	-	1	10
from 3 to 6	•	1	10
8 / 10	•	1	5
from 12 to 20	-	1	5

L/SI silicone translucent



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB In particular, it is indicated where excellent resistance is required to high or low temperatures. Excellent resistance against U.V. rays, atmospheric agents, ozone and ageing. Good mechanical characteristics even at high temperatures.

Surface: smooth/smooth

(*) Minimum supplied: a 1000x1000 mm plate

For food quality silicon see page 10

DE Es eignet sich besonders, wenn eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Verwitterung, Ozon und Alterung. Gute mechanische Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen.

Oberfläche: glatt/glatt

(*) Mindestanlieferung: eine Platte mm 1000x1000
Für lebensmittelechte Silikon siehe S. 10

ES Particularmente indicada donde se requiera una excelente resistencia a altas o bajas temperaturas. Excelente resistencia a los rayos U.V., a los agentes atmosféricos al ozono y al envejecimiento. Buenas especificaciones técnicas incluso a altas temperaturas.

Superficie: lisa/lisa

(*) Suministro mínimo: una placa mm 1000x1000
Para silicona alimentaria véase pág. 10

FR Particulièrement indiquée pour les exigences de résistance optimale aux températures élevées ou basses. Résiste parfaitement aux rayons U.V., aux agents atmosphériques, à l'ozone et au vieillissement. Bonnes qualités mécaniques, y compris à haute température.

Surface: lisse/lisse

(*) Fourniture minimum : une plaque mm 1000x1000
Pour le silicone alimentaire, voir page 10

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	80 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
	Norms: ASTM D395 B	36 %
	Norms: ASTM D624	18 Kg/cm
		-70°C / +200°C -94°F / +392°F

mm	STOCK	mt	mt
1	•	1.2	10
1.5	•	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 6	•	1.2	10
8 / 10	•	1.2	5
from 12 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1



L/SR silicone red



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB In particular, it is indicated where excellent resistance is required to high or low temperatures. Excellent resistance against U.V. rays, atmospheric agents, ozone and ageing. Good physical and mechanical characteristics even at high temperatures.

Surface: smooth/smooth

(*) Minimum supplied: a 1000x1000 mm plate

DE Es eignet sich besonders, wenn eine hervorragende beständigkeit gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Ausgezeichnete beständigkeit gegen UV-Strahlen, Ozon und Alterung. Gute physikalische und mechanische Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen.

Oberfläche: glatt/glatt

(*) Mindestanlieferung: eine Platte mm 1000x1000

ES Particularmente indicada donde se requiere excelente resistencia a altas o bajas temperaturas. Excelente resistencia a los rayos U.V. a los agentes atmosféricos al ozono y al envejecimiento. Buenas características físico-mecánicas incluso a altas temperaturas.

Superficie: lisa/lisa

(*) Suministro mínimo: una placa mm 1000x1000

FR Particulièrement indiquée pour les exigences de résistance optimale aux températures élevées ou basses. Résiste parfaitement aux rayons U.V., aux agents atmosphériques, à l'ozone et au vieillissement. Bonne qualités physiques et mécaniques, y compris à haute température.

Surface: lisse/lisse

(*) Fourniture minimum : une plaque mm 1000x1000

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	60 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
	Norms: ASTM D395 B	40 %
	Norms: ASTM D624	20 Kg/cm
		-70°C / +200°C -94°F / +392°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 6	•	1.2	10
8 / 10	•	1.2	5
from 12 to 20	-	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1

L/HA hipalon



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Excellent resistance against ageing, ozone, atmospheric agents, heat, abrasion and cutting. Good resistance against highly oxidising, medium to low concentration chemical agents.

Surface: smooth/smooth or on request I.T./I.T

DE Ausgezeichnete beständigkeit gegen Alterung, Ozon, Witterung, Hitze, Abrieb und Schnitte. Gute chemische beständigkeit gegen stark oxidierenden Chemikalien mit mittlerer und niedriger Konzentration.

Oberfläche: glatt/glatt oder bei Bedarf I.T./I.T.

ES Excelente resistencia al envejecimiento, al ozono, a los agentes atmosféricos, al calor, a la abrasión y al corte. Buena resistencia a los agentes químicos a media y baja concentración altamente oxidantes.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone, aux agents atmosphériques, à la chaleur, à l'abrasion et aux coupures. Bonne résistance aux agents chimiques hautement oxydants, à moyenne et haute concentration.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.4 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	70 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	400 %
	Norms: ASTM D395 B	40 %
	Norms: ASTM D624	20 Kg/cm
		-35°C / +130°C -31°F / +266°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2	•	1.4	15
3 / 4	•	1.4	10
from 5 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/BU butyl



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Excellent resistance against ozone, atmospheric agents and ageing. Perfect seal against osmosis. Low gas, steam, air and water permeability. Excellent resistance against oxidation.

Surface: smooth/ smooth or on request I.T./I.T

DE Gute beständigkeit gegen verwitterung, ozon und alterung. Perfekte abdichtung gegen osmose. Geringe gas-, dampf-, luft- und wasserdurchlässigkeit. Hervorragende oxidationsbeständigkeit

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei bedarf I.T./I.T.

ES Excelente resistencia al ozono, agentes atmosféricos y al envejecimiento. Perfecta resistencia a la osmosis. Baja permeabilidad a los gases, al vapor, al aire y al agua. Excelente resistencia a la oxidación

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Excellente résistance à l'ozone, aux agents atmosphériques et au vieillissement. Parfaite résistance à l'osmose. Faible perméabilité aux gaz, à la vapeur, à l'air et à l'eau. Excellente résistance à l'oxydation

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.35 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	65 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	70 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
	Norms: ASTM D395 B	30 %
	Norms: ASTM D624	20 Kg/cm
		-45°C / +130°C -49°F / +266°F

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2 / 2.5	-	1.4	10
from 3 to 10	-	1.4	10
from 12 to 20	-	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1

GB SPECIAL SHEETS FOR SPECIFIC USE
DE SONDERPLATTEN FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN
ES PLANCHAS ESPECIALES PARA USOS ESPECÍFICOS
FR FEUILLES SPÉCIALES POUR USAGES SPÉCIFIQUES




EUROSHEET®

SATI®
GROUP
Rubber and plastic products



L/ST NR for tiles



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB They are specifically used to protect moulds used for roof tile production. It is produced with ply impression on both sides to give the roof tile its external appearance. Its exception softness, elongation and elasticity makes it excellent for this type of use.

Surface: I.T./I.T.

DE Diese werden speziell zum Schutz der Formen, bei der Herstellung der Kacheln, verwendet. Sie werden durch doppelseitigen Stoffdruck hergestellt, die der Kachel ihr Aussehen verleihen. Ihre außergewöhnliche Weichheit, Dehnbarkeit und Elastizität eignet es sich besonders für diese Art der Nutzung.

Oberfläche: I.T./I.T.

ES Se emplea específicamente como protección de los moldes, en la producción de tejas. Se produce con los dos lados de estampado de la tela, los cuales dan el aspecto exterior a la teja. Su excepcional suavidad, alargamiento y elasticidad la hacen óptima para este tipo de uso.

Superficie: I.T./I.T.

FR On l'utilise spécifiquement comme protection des moules dans la production de tuiles. Elle est produite avec les deux côtés en tissu caoutchouté qui confèrent l'aspect extérieure de la tuile. Sa souplesse exceptionnelle, ses caractéristiques d'allongement et d'élasticité la rendent optimale pour ce type d'utilisation.

Surface: I.T./I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		0.95 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	40 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	200 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	600 %
	Norms: ASTM D395 B	22 %
	Norms: ASTM D624	38 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	100 mm ³
		-40°C / +100°C -40°F / +212°F



1.5

STOCK



1.4



15

L/CR NR/SBR plates conform to EN-1337-3 CE



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Characteristics pursuant to specification EN-1337-3 CE. They are commonly used for anti-vibration and to support load-bearing structures. In particular, they are indicated to support very heavy loads, simultaneously absorbing horizontal movements in buildings. They offer fair resistance against abrasion and laceration. They withstand repeated stress (flexion and vibrations) and have fair physical and mechanical characteristics. Good resistance against atmospheric agents and ozone.

Surface: smooth/smooth or on request I.T./I.T.

DE Eigenschaften entsprechen den Spezifikationen EN-1337-3 CE. Wird allgemein als Vibrationsschutz und als Unterstützung von tragenden Strukturen verwendet. Es eignet sich besonders, bei sehr hohen Belastungen und gleichzeitiger Aufnahme der horizontalen Auslenkungen von Baukonstruktionen. Es wird eine diskrete Abrieb- und Reißfestigkeit gewährleistet, die wiederholter Belastung (Biegungen und Vibrationen) standhält und diskrete physikalische und mechanische Eigenschaften besitzt. Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Ozon.

Oberfläche: glatt/glatt oder bei Bedarf I.T./I.T.

ES Características correspondientes con el pliego de condiciones EN-1337-3 CE. Se usa comúnmente como elemento antivibratorio y apoyo en las estructuras portantes. Particularmente indicada para soportar cargas muy elevadas absorbiendo simultáneamente los desplazamientos horizontales de las estructuras constructivas. Discreta resistencia a la abrasión y al desgarrado, adecuada para soportar repetidas sollicitaciones (flexiones y vibraciones), discretas características físico-mecánicas. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al ozono.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Caractéristiques correspondant au cahier des charges EN-1337-3 CE. Utilisée habituellement comme antivibrations et comme soutien dans les structures portantes. Particulièrement indiquée pour supporter des charges très importantes et pour absorber en même temps les déplacements horizontaux des bâtiments. Assez bonne résistance à l'abrasion et à la laceration, indiquée pour supporter des sollicitations répétées (flexions et vibrations), assez bonnes caractéristiques physiques et mécaniques. Bonne résistance aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.25 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	160 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	425 %
	Norms: ASTM D395 B	30 %
	Norms: ASTM D624	30 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	150 mm ³
		-25°C / +85°C -13°F / +185°F



from 5 to 100

STOCK



≤ 1.20



≤ 2.35



L/AT SOUNDPROOFING



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		2.00 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	75 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	15 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	150 %
		-30°C / +70°C -22°F / +158°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB They It is commonly used instead of lead, coupled with specific expanse material, to create sound-proofing panels.

Surface: I.T./I.T.

DE Für die erzeugung von schalldämmplatten, wird dies üblicherweise anstelle von blei und zusammen mit spezifischem geschäumtem material verwendet.

Oberfläche: I.T./I.T.

ES Se emplea comúnmente en lugar del plomo, unida al material expansionado específico, para la creación de paneles fonoabsorbentes.

Superficie: I.T./I.T.


FR Communément utilisée à la place du plomb, associée au matériau expansé spécifique, pour la création de panneaux antibruit.

Surface: I.T./I.T.

mm	STOCK	mt	mt
1	-	1.02	50
1.5	-	1.02	50
1.8	-	1.02	50
2	-	1.02	50
2.5	-	1.02	50
3	-	1.02	50



GB RUBBER SHEETS FOR PULLEY LAGGING
DE GUMMIBETTÜCHER FÜR ROLLE-VERKLEIDUNG
ES PLANCHAS PARA REVESTIMIENTO DE TAMBORES
FR FEUILLES POUR REVETEMENTS DE TAMBOURS




EUROSHEET®

SATI
GROUP
Rubber and plastic products



L/RR pulley lagging rhomboidal profile 20x20 with bonding layer H.2000 mm



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	100 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	<150 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Anti-abrasive rubber commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector. It has one side in raw rubber for cold vulcanisation using a specific solution which gives exceptional rubber-metal attachment.
Surface: one, 20x20 mm rhomboidal profile side / other side with raw rubber



DE Abriebfestes gummi, welches üblicherweise als beschichtung von metallfässern in der förderbandsektor verwendet wird. Es besteht aus einer roh-kautschuk-seite, die durch kalte vulkanisation zusammen mit einer spezifischen lösung, eine aussergewöhnliche gummi-metall verbindung ergibt.
Oberfläche: eine seite mit rautenprofil 20x20 mm. / Die andere seite aus roh-kautschuk

ES Caucho antiabrasiva utilizada comúnmente como revestimiento de tambores metálicos en el sector de las cintas transportadoras. Se entrega con un lado de caucho crudo para la vulcanización en frío por medio de una solución específica que logra excepcional unión caucho-metal.
Superficie: un lado con perfil de rombos 20x20 mm /el otro lato con crudo

FR Caoutchouc anti-abrasion utilisé habituellement comme revêtement de tambours métalliques dans le secteur des bandes transporteuses. Elle est fournie avec un côté en caoutchouc cru pour la vulcanisation à froid) avec une solution spéciale qui permet une adhérence parfaite du caoutchouc au métal.
Surface: un côté avec profil en losange 20x20 mm. /L'autre côté avec caoutchouc cru

mm	STOCK	mt	mt
8	•	2.0	15
10	•	2.0	15

L/RQ pulley lagging square profile 20x20 with bonding layer



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	100 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	<150 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Anti-abrasive rubber commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector. It has one side in raw rubber for cold vulcanisation using a specific solution which gives exceptional rubber-metal attachment. The square profile can be conveniently reversed
Surface: one, 20x20 mm rhomboidal profile side / other side with raw rubber

DE Abriebfestes gummi, welches üblicherweise als beschichtung von metallfässern in der förderbandsektor verwendet wird. Es besteht aus einer roh-kautschuk-seite, die durch kalte vulkanisation zusammen mit einer spezifischen lösung, eine aussergewöhnliche gummi-metall verbindung ergibt. Das profil ist sehr praktisch aufgrund der reversibilität.
Oberfläche: eine seite mit rautenmuster 20x20 mm. / Die andere seite aus roh-kautschuk



ES Caucho antiabrasiva utilizada comúnmente como revestimiento de tambores metálicos en el sector de las cintas transportadoras. Se entrega con un lado de caucho crudo para la vulcanización en frío por medio de una solución específica que logra excepcional unión caucho-metal. El perfil cuadrado es muy cómodo por su reversibilidad.
Superficie: un lado con perfil de rombos 20x20 mm /el otro lato con crudo

FR Caoutchouc anti-abrasion utilisé habituellement comme revêtement de tambours métalliques dans le secteur des bandes transporteuses. Elle est fournie avec un côté en caoutchouc cru pour la vulcanisation à froid) avec une solution spéciale qui permet une adhérence parfaite du caoutchouc au métal. Le profil carré est particulièrement pratique en raison de sa polyvalence.
Surface: un côté avec profil en losange 20x20 mm. /L'autre côté avec caoutchouc cru

mm	STOCK	mt	mt
8	•	2.0	15
10	•	2.0	15



L/RE pulley lagging rhomboidal profile 20x20 LD with bonding layer



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Anti-abrasive rubber commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector. The square profile can be conveniently reversed.

Surface: one, 20x20 mm rhomboidal profile side / other side with raw rubber

DE Abriebfestes gummi, welches üblicherweise als beschichtung von metalfässern in der förderbandsektor verwendet wird. Das profil ist sehr praktisch aufgrund der reversibilität.

Oberfläche: eine seite mit rautenprofil 20x20 mm. / Die andere seite aus roh-kautschuk

ES Caucho antiabrasiva utilizada comúnmente como revestimiento de tambores metálicos en el sector de las cintas transportadoras. El perfil cuadrado es muy cómodo por su reversibilidad.

Superficie: un lado con perfil de rombos 20x20 mm /el otro lato con crudo

FR Caoutchouc anti-abrasion utilisé habituellement comme revêtement de tambours métalliques dans le secteur des bandes transporteuses. Le profil carré est particulièrement pratique en raison de sa polyvalence.


Surface: un côté avec profil en losange 20x20 mm. /L'autre côté avec caoutchouc cru

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		●
		1.3 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	60 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	<250 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

mm	STOCK	mt	mt
8	•	2.0	15
10	•	2.0	15

L/RC coating for drums with ceramic inserts 6x25x25



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB The coating for the drum with ceramic inserts is an ideal solution to increase the grip between the drum and the conveyor belt, remove slippage, expel water, reduce belt tension, lengthen the service life of the bearings, the joint and the coating of the drum itself, etc; increase energy services. The surfaces of the ceramic inserts have 18 embossed contact points to further increase the grip. It comes in 12 x 318 x length strips and with the sub-layer prepared for bonding. **Surface:** with ceramic inserts

DE Die trommelbeschichtung mit keramikeinsätzen ist eine ideale lösung, um den grip zwischen trommel und förderband zu erhöhen, ein rutschen zu vermeiden, wasser auszus-tossen, die bandspannung zu verringern, den lebenszyklus der lager, der verbindung und der trommelbeschichtung selbst zu verlängern, usw. Und um die energieersparnis zu erhöhen. Die oberflächen der keramikeinsätze haben 18 hervortretende kontaktstellen, um den grip noch weiter zu erhöhen. Wird in streifen 12 x 318 x länge und mit der verklebefertigen unter-schicht geliefert. **Oberfläche:** mit keramikeinsätzen

ES El revestimiento para tambores con insertos cerámicos es una solución ideal para aumentar el agarre entre el tambor y la cinta transportadora, evitar que patine, expulsar el agua, reducir la tensión de la banda, alargar el ciclo de vida de los cojinetes, de la unión y del revestimiento del tambor, aumentar el ahorro energético, etc. Las superficies de los insertos cerámicos tienen 18 puntos de contacto en relieve para aumentar el agarre. Se suministra en tiras de 12 x 318 x la longitud y con la subcapa preparada para el encolado. **Superficie:** con insertos cerámicos

FR Le revêtement pour les tambours avec des inserts céramiques est une solution idéale pour augmenter le grippage entre le tambour et la bande transporteuse, éliminer les glissements, expulser l'eau, réduire la tension de la bande, allonger le cycle de vie des roulements, de la jonction et du revêtement dudit tambour, augmenter l'économie d'énergie, etc... Les surfaces des inserts céramiques ont 18 points de contact en relief pour augmenter le grippage. Elle est fournie avec des bandes 12 x 318 x la longueur et avec la sous-couche préparée pour le collage. **Surface:** avec inserts céramiques

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		●
		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	170 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	350 %
		-20°C / +85°C -4°F / +185°F

mm	STOCK	mt	mt
12	-	0.385	By request Auf anfrage A pedido Sur demande



GB WEAR RESISTANT & SKIRTBOARD RUBBER SHEETING

DE TRAGEN SIE WIDERSTANDSFÄHIGEN UND SKIRTBOARD GUMMI SHEETING

ES LÁMINAS DE GOMA Y PLANCHA RESISTENTE AL DESGASTE

FR BAVETTES DE PROTECTION ET FEUILLE DE CAOUTCHOUC RÉSISTANTE À L'USURE



EUROSHEET®

SATI
GROUP
Rubber and plastic products



L/AN black skirt board



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Specifically studied to contain the various materials transported by conveyor belts. Good resistance against atmospheric agents and ozone.

Surface: smooth/ smooth or on request smooth/I.T.

DE Es ist speziell für die eindämmung von verschiedenen Materialien der Förderbänder entwickelt worden. Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Ozon.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei Bedarf glatte/I.T.

ES Estudiado especialmente para la contención de materiales varios transportados por las cintas transportadoras. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al ozono.

Superficie: lisa/lisa o a pedido lisa/I.T.

FR Étudiée spécialement pour la protection des divers matériaux transportés par les bandes transporteuses. Bonne résistance aux agents atmosphériques et l'ozone.

Surface: lisse/lisse ou lisse/I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		
		1.30 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	70 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

 mm	STOCK	 mt	 mt
1	-	1.2	10
1.5	-	1.2	10
2	•	1.2	10
2.5	-	1.2	10
from 3 to 10	•	1.2	10
from 12 to 20	•	1.2	5
from 25 to 50	-	1	1

L/BN yellow skirt board



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Specifically studied to contain the various materials transported by conveyor belts. Good resistance against atmospheric agents and ozone.

Surface: smooth/ smooth or on request smooth/I.T. or I.T./I.T.

DE Es ist speziell für die eindämmung von verschiedenen Materialien der Förderbänder entwickelt worden. Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Ozon.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei Bedarf glatte/I.T. oder I.T./I.T.

ES Estudiado especialmente para la contención de materiales varios transportados por las cintas transportadoras. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al ozono.

Superficie: lisa/lisa o a pedido lisa/I.T. o I.T./I.T.

FR Étudiée spécialement pour la protection des divers matériaux transportés par les bandes transporteuses. Bonne résistance aux agents atmosphériques et l'ozone.

Surface: lisse/lisse ou lisse/I.T. et I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		
		1.20 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	55 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	70 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

 mm	STOCK	 mt	 mt
3	•	1.4	15
4	•	1.4	15
5	•	1.4	15
6	•	1.4	15
8	•	1.4	15
10	•	1.4	15
12	•	1.4	5
15	•	1.4	5
20	•	1.4	5



L/BG antiabrasive yellow



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Commonly used for various coatings and also suitable as a containment panel on conveyor belts. In particular, it offers fair resistance against abrasion and laceration.

Surface: smooth/ smooth or on request smooth/I.T

DE Wird häufig für verschiedene beschichtungen eingesetzt, auch geeignet für rückhaltungsvorrichtungen für Förderbänder. Besonders geeignet, um einen akzeptablen Schutz gegen Abrieb und Risse zu gewährleisten.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei Bedarf glatte/I.T.

ES Caucho natural con excelente rendimiento elástico y resistencia al desgaste, al corte y al desgarro. Excepcional alargamiento a la rotura. Escasa resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

Superficie: lisa/lisa o a pedido lisa/I.T.

FR Utilisée habituellement comme revêtements divers, elle est aussi appropriée comme bavette de protection pour tapis convoyeurs. Particulièrement indiquée pour garantir une assez bonne résistance à l'abrasion et à la laceration.

Surface: lisse/lisse ou lisse/I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	50 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	80 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	125 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

mm	STOCK	mt	mt
3	•	1.4	15
4	•	1.4	15
5	•	1.4	15
6	•	1.4	15
8	•	1.4	15
10	•	1.4	15
12	•	1.4	5
15	•	1.4	5
20	•	1.4	5

L/BR antiabrasive red



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Commonly used for various coatings and also suitable as a containment panel on conveyor belts. In particular, it offers fair resistance against abrasion and laceration.

Surface: smooth/ smooth or on request smooth/I.T

DE Wird häufig für verschiedene beschichtungen eingesetzt, auch geeignet für rückhaltungsvorrichtungen für Förderbänder. Besonders geeignet, um einen akzeptablen Schutz gegen Abrieb und Risse zu gewährleisten.

Oberfläche: glatt/ glatt oder bei Bedarf glatte/I.T.

ES Caucho natural con excelente rendimiento elástico y resistencia al desgaste, al corte y al desgarro. Excepcional alargamiento a la rotura. Escasa resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

Superficie: lisa/lisa o a pedido lisa/I.T.

FR Utilisée habituellement comme revêtements divers, elle est aussi appropriée comme bavette de protection pour tapis convoyeurs. Particulièrement indiquée pour garantir une assez bonne résistance à l'abrasion et à la laceration.

Surface: lisse/lisse ou lisse/I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	50 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	80 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	125 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

mm	STOCK	mt	mt
3	•	1.4	15
4	•	1.4	15
5	•	1.4	15
6	•	1.4	15
8	•	1.4	15
10	•	1.4	15
12	•	1.4	5
15	•	1.4	5
20	•	1.4	5



L/BO orange skirt board



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Specifically studied to contain the various materials transported by conveyor belts. Good resistance against atmospheric agents and ozone.

Surface: smooth/smooth or on request smooth/I.T. or I.T./I.T.

DE Es ist speziell für die eindämmung von verschiedenen Materialien der Förderbänder entwickelt worden. Gute beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Ozon.

Oberfläche: glatt/glatt oder bei Bedarf glatte/I.T. oder I.T./I.T.

ES Estudiado especialmente para la contención de materiales varios transportados por las cintas transportadoras. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al ozono.

Superficie: lisa/lisa o a pedido lisa/I.T. o I.T./I.T.

FR Étudiée spécialement pour la protection des divers matériaux transportés par les bandes transporteuses. Bonne résistance aux agents atmosphériques et l'ozone.

Surface: lisse/lisse ou lisse/I.T. et I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		
		1.08 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	40 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	200 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	600 %
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

 mm	STOCK	 mt	 mt
5	•	1.4	15
6	•	1.4	15
8	•	1.4	15
10	•	1.4	15
15	•	1.4	15

L/PR NR red



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

Surface: smooth/smooth or on request I.T./I.T.

DE Naturkautschuk mit guter elastizität und verschleiss-, schnitt- und reissfestigkeit. Hervorragende rissdehnung. Schlechten alterungs- und witterungsbeständigkeit

Oberfläche: glatt/glatt oder bei Bedarf I.T./I.T.

ES Caucho natural con excelente rendimiento elástico y resistencia al desgaste, al corte y al desgarro. Excepcional alargamiento a la rotura. Escasa resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

Superficie: lisa/lisa o a pedido I.T./I.T.

FR Caoutchouc naturel, excellent rendement élastique et très bonne résistance à l'usure, aux coupures et à la laceration. Allongement à la rupture exceptionnel. Faible résistance contre le vieillissement et les agents atmosphériques.

Surface: lisse/lisse ou I.T./I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
		
		1.05 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	45 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	160 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	600 %
	Norms: ASTM D395 B	24 %
	Norms: ASTM D624	27 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	83 mm ³
		-40°C / +85°C -40°F / +185°F

 mm	STOCK	 mt	 mt
1	-	1.4	20
1.5	-	1.4	15
2	•	1.4	15
2.5	-	1.4	15
from 3 to 10	•	1.4	10
from 12 to 20	•	1.4	5
from 25 to 50	-	1	1



L/TW abratex 40



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector or to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer fair resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics.

Surface: Smooth or on request smooth/I.T.

DE Üblicherweise verwendet als beschichtung von metallfässern im förderbandsektor oder als schutz von metalloberflächen. Besonders geeignet, um einen guten abrieb- und risschutz zu gewährleisten, hält wiederholter belastung (biegungen und vibrationen) stand und besitzt diskrete physikalische und mechanische eigenschaften.

Oberfläche: glatt oder bei bedarf glatt/I.T.

ES Utilizada comúnmente como revestimiento de tambores metálicos en el sector de las cintas transportadoras, o como protección de superficies metálicas. Particularmente indicada para ofrecer una discreta resistencia a la abrasión y al desgarro, adecuada para soportar repetidas sollicitaciones (flexiones y vibraciones), discretas características físico-mecánicas.

Superficie: lisa o a pedido lisa/I.T.

FR Utilisée habituellement comme revêtement de tambours métalliques dans le secteur des tapis convoyeurs, ou comme protection de surfaces en métal. Particulièrement indiquée pour sa résistance à l'abrasion et à la laceration, indiquée pour supporter des sollicitations répétées (flexions et vibrations), assez bonnes caractéristiques physiques et mécaniques.

Surface: lisse ou lisse/I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.00 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	40 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	150 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	550 %
	Norms: ASTM D395 B	24 %
	Norms: ASTM D624	60 n/mm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	85 mm ³
		-40°C / +85°C -40°F / +185°F

mm	STOCK	mt	mt
5	•	1.5	10
6	•	1.5	10
8	•	1.5	10
10	•	1.5	10
12	-	1.5	10
15	-	1.5	10
20	-	1.5	10
25	-	1.5	10
30	-	1.5	10

L/TX abratex 60



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector or to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer fair resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics.

Surface: Smooth or on request smooth/I.T.

DE Üblicherweise verwendet als beschichtung von metallfässern im förderbandsektor oder als schutz von metalloberflächen. Besonders geeignet, um einen guten abrieb- und risschutz zu gewährleisten, hält wiederholter belastung (biegungen und vibrationen) stand und besitzt diskrete physikalische und mechanische eigenschaften.

Oberfläche: glatt oder bei bedarf glatt/I.T.

ES Utilizada comúnmente como revestimiento de tambores metálicos en el sector de las cintas transportadoras, o como protección de superficies metálicas. Particularmente indicada para ofrecer una discreta resistencia a la abrasión y al desgarro, adecuada para soportar repetidas sollicitaciones (flexiones y vibraciones), discretas características físico-mecánicas.

Superficie: lisa o a pedido lisa/I.T.

FR Utilisée habituellement comme revêtement de tambours métalliques dans le secteur des tapis convoyeurs, ou comme protection de surfaces en métal. Particulièrement indiquée pour sa résistance à l'abrasion et à la laceration, indiquée pour supporter des sollicitations répétées (flexions et vibrations), assez bonnes caractéristiques physiques et mécaniques.

Surface: lisse ou lisse/I.T. sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.15 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	150 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	350 %
	Norms: ASTM D395 B	25%
	Norms: ASTM D624	50 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	90 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

mm	STOCK	mt	mt
5	-	1.4	30
6	•	1.4	20/25
8	•	1.4	20
10	•	1.4	20
12	-	1.4	10
15	•	1.4	10
20	•	1.4	10
25	-	1.4	5
30	-	1.4	5



L/NR 60 abratex with bonding layer



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector or to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer fair resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics. It is supplied with a thin layer of raw rubber on one side which, in contact with a special solution (cold vulcanisation process) gives exceptional rubber-metal attachment.
Surface: Smooth/raw rubber. On request, smooth/smooth or smooth/I.T.

DE Üblicherweise als Beschichtung von Metallflächen in der Förderbandsektor, oder als Schutz von Metalloberflächen verwendet. Besonders geeignet, um einen guten Abrieb- und Risschutz zu gewährleisten, hält wiederholter Belastung (Biegungen und Vibrationen) stand und besitzt diskrete physikalische und mechanische Eigenschaften. Es besitzt eine leichte Rohkautschukschicht auf einer Seite, welche in Kontakt mit einer speziellen Lösung (kaltes Vulkanisationsverfahren) ist, die eine aussergewöhnliche gummi-metall Verbindung ermöglicht.
Oberfläche: Glatt/ Rohkautschuk. Bei Bedarf glatt/glatt oder glatt/I.T.

ES Utilizada comúnmente como revestimiento de tambores metálicos en el sector de las cintas transportadoras, o como protección de superficies metálicas. Particularmente indicada para ofrecer una discreta resistencia a la abrasión y al desgarro, adecuada para soportar repetidas solicitaciones (flexiones y vibraciones), discretas características físico-mecánicas. Se entrega con un ligero espesor de caucho cruda por un lado que en contacto con una solución especial (proceso de vulcanización en frío) permite una excepcional unión caucho metal.
Superficie: Lisa/caucho cruda. A pedido, lisa/lisa o lisa/I.T.


FR Utilisée exclusivement pour le revêtement de cyclones et trémies. Elle est fournie avec un côté en caoutchouc cru pour la vulcanisation à froid) avec une solution spéciale qui permet une adhérence parfaite du caoutchouc au métal. L'excellente résistance à l'usure du caoutchouc lui permet de supporter les fortes sollicitations qu'il subit pendant le travail.
Surface: Lisse/lisse ou lisse/sous-couche crue sur demande

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		
		1.2 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	150 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	350 %
	Norms: ASTM D395 B	50 %
	Norms: ASTM D624	25 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	90 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

 mm	STOCK	 mt	 mt
5	•	1.4	20
6	•	1.4	20
8	•	1.4	20
10	•	1.4	20
12	-	1.4	10
15	•	1.4	10
20	•	1.4	10
25	-	1.4	5
30	-	1.4	5

L/NX super ciclioni red



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Its particular and unique compound gives at this sheet, superior performance in abrasion condition. The super ciclioni red is extremely versatile and suitable as protective lining for a variety of surfaces to minimise wear and corrosion of the base structure. Typical lining applications include: chute lining, pipe lining, vessel lining, hose construction, hydrocyclones, conveyor systems, material handling systems and grinding mills.
Surface: grinded/ grinded on request: smooth/grinded, smooth/smooth, smooth/with raw underlayer, smooth/I.T.

DE Seine besondere und einzigartige Zusammensetzung verleiht dieser Platte eine hervorragende Leistung im Abrieb. Das super ciclioni red ist äußerst vielseitig und eignet sich als Schutzfutter für eine Vielzahl von Oberflächen, um Verschleiß und Korrosion der Grundstruktur zu minimieren. Typische Auskleidungsanwendungen umfassen: Rutschfutter, Futterrohr, Schiffsaußendeckung, Schlauchkonstruktion, Hydrozyklone, Fördersysteme, Materialhandhabungssysteme und Mühlen.
Oberfläche: geschliffen / geschliffen auf Anfrage: glatt / geschliffen, glatt / glatt, glatt / mit roher Unterlage, glatt / I.T.

ES Su compuesto particular y único da a esta hoja un rendimiento superior en condiciones de abrasión. El super ciclioni red es extremadamente versátil y adecuado como forro protector para una variedad de superficies para minimizar el desgaste y la corrosión de la estructura de la base. Las aplicaciones típicas de revestimiento incluyen: - Revestimiento de canales, revestimiento de tuberías, revestimiento de recipientes, construcción de mangueras, hidrociclones, sistemas de transporte, sistemas de manejo de materiales y molinos. **Superficie:** grinded / grinded on request: liso / molido, liso / liso, liso / con capa inferior en bruto, liso / I.T.

FR Son composé particulier et unique confère à cette feuille des performances supérieures en condition d'abrasion. Le super ciclioni red est extrêmement polyvalent et convient comme revêtement de protection pour une variété de surfaces afin de minimiser l'usure et la corrosion de la structure de base. Les applications de revêtement typiques incluent: - revêtement de goulotte, revêtement de tuyau, revêtement de navire, construction de tuyau, hydrocyclones, systèmes de transport, systèmes de manutention et broyeurs. **Surface:** poncé / poncé sur demande: lisse / poncé, lisse / lisse, lisse / avec sous-couche brute, lisse / I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		
		0.95 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	35 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	200 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	800 %
	Norms: ASTM D395 B	30 %
	Norms: ASTM D624	140 Kg/cm
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	60 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

 mm	STOCK	 mt	 mt
3	-	1.4	10
5	•	1.4	10
6	•	1.4	10
8	•	1.4	10
10	•	1.4	10
12	-	1.4	10
15	-	1.4	10
20	-	1.4	10



ST/GM rubberized steel slabs



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Excellent resistance against abrasion; little maintenance costs; reduced noise; easy assembly.

Surface: smooth/smooth

DE Hervorragende abriebfestigkeit; geringere wartungskosten; Rauschunterdrückung; montagefreundlichkeit.

Oberfläche: glatt/glatt

ES Excelente resistencia a la abrasión; menor costo de manutención; Reducción del ruido; facilidad de montaje.

Superficie: lisa/lisa

FR Excellente résistance à l'abrasion; moindres coûts de maintenance; réduction du bruit; facilité de montage.

Surface: lisse/lisse

NOTE - HINWEISE - NOTE - REMARQUES:

1 M Pa = 10,2 Kg/cm²

1N/mm = 1,02 Kg/cm

MECHANICAL CHARACTERISTICS - RUBBER LINED METAL SHEETS

			●
		Standard ± 0.05	1.16 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ISO 4894	Standard ± 5	60 Shore A ± 5
	Norms: ISO 37/94	Standard minimum	16 M Pa
	Norms: ISO 37/94	Standard minimum	400 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	Standard maximum	100 mm ³
	Norms: ISO 37-1/04	Standard minimum	≥8 N/mm

SHEET TECHNICAL CHARACTERISTICS

			●
BREAKING POINT			235 N/mm ²
		Standard ± 0.02	8 gr/cm ³
		-30°C / +80°C -22°F / +176°F	

RUBBER THICKNESS mm	METAL SHEET THICKNESS mm	STANDARD SIZE mm	STOCK	 Kg/pz
10	2	1000x2000	●	56
12	2	1000x2000	-	60
15	2	1000x2000	-	68
20	2	1000x2000	-	80
30	3	1000x2000	-	120
40	3	1000x2000	-	140
50	4	1000x2000	-	184



GB ACCESSORY SHEETS FOR CONVEYOR BELTS
DE ZÜBEHORPLATTEN FÜR FÖRDERBÄNDER
ES PLANCHAS ACCESORIAS PARA CINTAS
TRANSPORTADORAS
FR FEUILLES ACCESSOIRES POUR TAPIS
CONVOYEURS




EUROSHEET®

SATI®
GROUP
Rubber and plastic products



L/AP dust sealing cloth



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Highly resistance against ozone and ultraviolet radiations, extremely flexible. Recommended for dust abatement on screeners, conveyor belts, loaders and chutes.

Highly resistant ageing compound, high deteriorating resistance if subjected to steady vibrations..

Surface: I.T./I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.0 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	40 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	150 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	550 %
	Norms: ASTM D624	60 Kg/cm
		-25°C / +70°C -13°F / +158°F

	mm		STOCK		mt		mt
2		1	•	1.5		20	

L/SW scraper sandwich black/red/black



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Rubber scraper used to clean the belt. It is composed of three layers of rubber. The top and bottom layer consist of harder black, anti-abrasive rubber, while the central layer consists of softer, red para rubber. This particular structure ensures the product is very long-lasting and gives even cleaning.

Surface: smooth/
smooth

DE Gummibandreini-
gungsschaber. Die-
ser besteht aus drei
gummischichten.
Diese abdeckung
und das substrat
bestehen aus
abriebfestem
schwarzem gummi,
welches härter ist,
und aus einem kern
aus rotem para-
kautschuk, welcher
weicher ausfällt.
Diese besondere
struktur gibt dem
produkt eine gute
haltbarkeit und
erlaubt eine gleich-
mässige reinigung.
Oberfläche: glatt/glatt

ES Rascador de
caucho limpia cinta.
Se compone de tres
capas de caucho.
La cobertura y
la subcapa se
componen de
caucho antiabrasiva
negra más dura
mientras que el
núcleo central se
compone de caucho
para de color
rojo más blanda.
Esta particular
estructura da al
producto óptima
duración y
homogeneidad de
limpieza.
Superficie: lisa/lisa

FR Racleur en caoutchouc
de nettoyage du
tapis. Il est composé
de trois couches
de caoutchouc. La
couverture et la
sous-couche sont
composées de caou-
tchouc anti-abrasion
noir plus dur, tandis
que la couche cen-
trale est composée
de caoutchouc para
de couleur rouge,
plus souple. Cette
structure particulière
confère au produit
une longue durée et
une homogénéité de
nettoyage.
Surface: lisse/lisse

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.3 gr/cm ³	1.25 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	75 Shore A ± 5	48 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	80 Kg/cm ²	100 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	300 %	400 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	150 mm ³	120 mm ³
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F	

	mm	STOCK		mt		mt
10		•	1.4		10	
15		•	1.4		5	
20		•	1.4		5	
25		•	1.4		5	
30		•	1.4		5	



L/RA honeycomb structure



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Abrasion resistant sheet commonly used as a coating on metal rollers for the rubber and pvc conveyor belts sector. It is supplied with a layer of raw rubber on one side which in contact with a special solution for cold vulcanization, gives exceptional rubber-metal attachment.

Surface: honeycomb

DE Abriebfeste folie, die üblicherweise als beschichtung von metallwalzen für den bereich der gummi- und pvc-förderbänder verwendet wird. Es wird auf einer seite mit einer schicht rohkauschuk geliefert, die in verbindung mit einer speziellen lösung für die kaltvulkanisation eine außergewöhnliche gummi-metall-verbindung ergibt.

Oberfläche: bienenwabe

ES Lámina resistente a la abrasión comúnmente utilizada como revestimiento en rodillos de metal para el sector de las cintas transportadoras de caucho y PVC. Se suministra con una capa de caucho en bruto en un lado que, en contacto con una solución especial para la vulcanización en frío, proporciona una unión excepcional de caucho-metal.

Superficie: alveolar

FR Feuille résistante à l'abrasion utilisée couramment comme revêtement sur des rouleaux métalliques pour le secteur des courroies transporteuses en caoutchouc et en PVC. Il est fourni avec une couche de caoutchouc brut sur un côté qui, en contact avec une solution spéciale pour la vulcanisation à froid, donne une fixation caoutchouc-métal exceptionnelle.

Surface: en nids-d'abeilles

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		1.17 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	60 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	125 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	400 %
ABRASION LOSS	Norms: ISO 4649	120 mm ³
		-30°C / +70°C -22°F / +158°F

mm	STOCK	mt	mt
5	•	1.4	10
6	-	1.4	10
8	-	1.4	10
10	-	1.4	10
15	-	1.4	10
20	-	1.4	10




GB RUBBER MATS FOR GENERAL USE

DE GUMMIPLATTEN FÜR DEN ALLGEMEINEN
GEBRAUCH

ES ALFOMBRAS DE CAUCHO PARA USO GENÉRICO

FR TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR UTILISATION
GÉNÉRALE




EUROSHEET®

SATI
GROUP
Rubber and plastic products



L/TM fine ribbed mat



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION


GB SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.
Surface: fine ribbed/ I.T. Profile or fine ribbed/jute underlay profile
Available in colours: white, grey, red, blue and green.
Mixes available: all.

DE Die sbr-gummimatte ist am besten für den innenbereich geeignet, wo keine speziellen bedürfnisse bezüglich der physikalisch-mechanischen eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als eine matte für industriefahrzeugen, als schutz der werkzeugwagen und von fussböden im allgemeinen, verwendet.
Oberfläche: Wellige profil / I.T. oder rippenprofil / jute unterlegt
Herstellbare farben: weiss, grau, rot, blau, grün.
Herstellbare mischungen: alle.


ES Alfombra de caucho sbr apta para usos internos donde no se requieran particulares exigencias físico-mecánicas. Utilizada comúnmente como alfombra en los vehículos industriales para protección de carretillas apoya utensilios y pavimentaciones en general.
Superficie: perfil mil rayas / I.T. o perfil mil rayas/jute subestante
Colores producibles: blanco, gris, rojo, azul, verde.
Mezclas producibles: todas.

FR Tapis en caoutchouc sbr pour usages en intérieur sans exigences physiques et mécaniques particulières. Utilisée habituellement comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les chariots à outils et les sols en général.
Surface: profil milleraies / I.T. ou profil milleraies/jute traitée
Couleurs possibles: blanc, gris, rouge, bleu, vert.
Mélanges possibles: tous.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	3.5 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F



L/GG checker mat



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.
Surface: I.T. Profile or jute underlay profile
Available in colours: white, grey, red, blue and green.
Mixes available: all.


DE Die sbr-gummimatte ist am besten für den innenbereich geeignet, wo keine speziellen bedürfnisse bezüglich der physikalisch-mechanischen eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als eine matte für industriefahrzeugen, als schutz der werkzeugwagen und von fussböden im allgemeinen, verwendet.
Oberfläche: I.T. oder / jute unterlegt
Herstellbare farben: weiss, grau, rot, blau, grün.
Herstellbare mischungen: alle.

ES Alfombra de caucho sbr apta para usos internos donde no se requieran particulares exigencias físico-mecánicas. Utilizada comúnmente como alfombra en los vehículos industriales para protección de carretillas apoya utensilios y pavimentaciones en general.
Superficie: perfil I.T. O perfil yute subestante
Colores producibles: blanco, gris, rojo, azul, verde.
Mezclas producibles: todas.

FR Tapis en caoutchouc sbr pour usages en intérieur sans exigences physiques et mécaniques particulières. Utilisée habituellement comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les chariots à outils et les sols en général.
Surface: profil I.T. Ou profil jute traitée
Couleurs possibles: blanc, gris, rouge, bleu, vert.
Mélanges possibles: tous.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	3.5 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F

* ACCORDING TO ISO 3795





L/TC medium ribbed mat



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used as a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

Surface: Hundred ribbed/I.T. profile or hundred ribbed/jute underlay profile
Available in colours: white, grey, red, blue and green.

Mixes available: all.

DE Die sbr-gummimatte ist am besten für den innenbereich geeignet, wo keine speziellen bedürfnisse bezüglich der physikalisch-mechanischen eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als eine matte für industriefahrzeugen, als schutz der werkzeugwagen und von fussböden im allgemeinen, verwendet.

Oberfläche: Hundert zeilen profil / I.T. oder hundert zeilen/jute unterlegt

Herstellbare farben: weiss, grau, rot, blau, grün.

Herstellbare mischungen: alle.

ES Alfombra de caucho sbr apta para usos internos donde no se requieran particulares exigencias físico-mecánicas. Utilizada comúnmente como alfombra en los vehículos industriales para protección de carretillas apoya utensilios y pavimentaciones en general.

Superficie: Perfil ciento rayas / I.T. o perfil ciento rayas / yute subestante

Colores producibles: blanco, gris, rojo, azul, verde.

Mezclas producibles: todas.

FR Tapis en caoutchouc sbr pour usages en intérieur sans exigences physiques et mécaniques particulières. Utilisée habituellement comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les chariots à outils et les sols en général.

Surface: Profil cent raies / I.T. ou profil cent raies / jute traitée
Couleurs possibles: blanc, gris, rouge, bleu, vert.


Mélanges possibles: tous.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	3.33 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F

	mm	STOCK		mt		mt
	3	•		1.2		10



L/TQ wide roove mat



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used as a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

Surface: Five hundred ribbed/I.T. profile or five hundred ribbed/jute underlay profile

Available in colours: white, grey, red, blue and green.

Mixes available: all.

DE Die sbr-gummimatte ist am besten für den innenbereich geeignet, wo keine speziellen bedürfnisse bezüglich der physikalisch-mechanischen eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als eine matte für industriefahrzeugen, als schutz der werkzeugwagen und von fussböden im allgemeinen, verwendet.

Oberfläche: Fünf hundert zeilen profil / I.T. oder fünf hundert zeilen/jute unterlegt

Herstellbare farben: weiss, grau, rot, blau, grün.

Herstellbare mischungen: alle.

ES Alfombra de caucho sbr apta para usos internos donde no se requieran particulares exigencias físico-mecánicas. Utilizada comúnmente como alfombra en los vehículos industriales para protección de carretillas apoya utensilios y pavimentaciones en general.

Superficie: Perfil quinienta rayas / I.T. o perfil quinienta rayas / yute subestante

Colores producibles: blanco, gris, rojo, azul, verde.

Mezclas producibles: todas.


FR Tapis en caoutchouc sbr pour usages en intérieur sans exigences physiques et mécaniques particulières. Utilisée habituellement comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les chariots à outils et les sols en général.

Surface: Cinq cent raies / I.T. ou profil cinq cent raies / jute traitée
Couleurs possibles: blanc, gris, rouge, bleu, vert.

Mélanges possibles: tous.


TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	3.92 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F

	mm	STOCK		mt		mt
	3	•		1.2		10





L/BC coin mat 3 mm



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. Used to cover industrial flooring and surfaces in general.

Surface: circular bubble design/I.T.

Available in colours: white, grey, red, blue and green.

Mixes available: all.

DE Die sbr-gummimatte ist am besten für den innenbereich geeignet, wo keine speziellen bedürfnisse bezüglich der physikalisch-mechanischen eigenschaften erforderlich sind. Diese wird im allgemeinen verwendet, um industrieböden und oberflächen abzudecken.

Oberfläche: kreismuster/I.T.

Herstellbare farben: weiss, grau, rot, blau, grün.

Herstellbare mischungen: alle.

ES Alfombra de caucho sbr apta para usos internos donde no se requieran particulares exigencias físico-mecánicas. Usada para cubrir pavimentaciones industriales y superficies en general.

Superficie: diseño de burbujas circulares /I.T.

Colores producibles: blanco, gris, rojo, azul, verde.

Mezclas producibles: todas.

FR Tapis en caoutchouc sbr pour usages en intérieur sans exigences physiques et mécaniques particulières. Utilisé pour couvrir les sols industriels et les surfaces en général.

Surface: dessin à bulles circulaires /I.T.


Couleurs possibles: blanc, gris, rouge, bleu, vert.

Mélanges possibles: tous.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	WEIGHT	3.8 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F

* ACCORDING TO ISO 3795



L/BM coin mat 4,5 mm



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. Used to cover industrial flooring and surfaces in general.

Surface: circular bubble design/I.T.

Available in colours: white, grey, red, blue and green.

Mixes available: all.

DE Die sbr-gummimatte ist am besten für den innenbereich geeignet, wo keine speziellen bedürfnisse bezüglich der physikalisch-mechanischen eigenschaften erforderlich sind. Diese wird im allgemeinen verwendet, um industrieböden und oberflächen abzudecken.

Oberfläche: kreismuster/I.T.

Herstellbare farben: weiss, grau, rot, blau, grün.

Herstellbare mischungen: alle.

ES Alfombra de caucho sbr apta para usos internos donde no se requieran particulares exigencias físico-mecánicas. Usada para cubrir pavimentaciones industriales y superficies en general.

Superficie: diseño de burbujas circulares /I.T.

Colores producibles: blanco, gris, rojo, azul, verde.

Mezclas producibles: todas.

FR Tapis en caoutchouc sbr pour usages en intérieur sans exigences physiques et mécaniques particulières. Utilisé pour couvrir les sols industriels et les surfaces en général.


Surface: dessin à bulles circulaires /I.T.

Couleurs possibles: blanc, gris, rouge, bleu, vert.

Mélanges possibles: tous.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	WEIGHT	5.00 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F





L/GR rise mat



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Sbr rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.
Surface: rice grain design/I.T.
Available in colours: white, grey, red, blue and green.
Mixes available: all.

DE Die SBR-gummimatte ist am besten für den innenbereich geeignet, wo keine speziellen bedürfnisse bezüglich der physikalisch-mechanischen eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als eine matte für industriefahrzeugen, als schutz der werkzeugwagen und von fussböden im allgemeinen, verwendet.
Oberfläche: kornreis-muster/I.T.
Herstellbare farben: weiss, grau, rot, blau, grün.
Herstellbare mischungen: alle.

ES Alfombra de caucho SBR apta para usos internos donde no se requieran particulares exigencias físico-mecánicas. Utilizada comúnmente como alfombra en los vehículos industriales para protección de carretillas apoya utensilios y pavimentaciones en general.
Superficie: diseño grana de riso/I.T.
Colores producibles: blanco, gris, rojo, azul, verde.
Mezclas producibles: todas.

FR Tapis en caoutchouc sbr pour usages en intérieur sans exigences physiques et mécaniques particulières. Utilisée habituellement comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les chariots à outils et les sols en général.
Surface: dessin grain de riz/I.T.
Couleurs possibles: blanc, gris, rouge, bleu, vert.
Mélanges possibles: tous.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	4.83 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F

	mm	STOCK		mt		mt
3.5		•	1.2		10	

L/PD diamond mat



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Sbr rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.
Surface: diamond tip design/I.T.
Available in colours: white, grey, red, blue and green.
Mixes available: all.

DE Die SBR-gummimatte ist am besten für den innenbereich geeignet, wo keine speziellen bedürfnisse bezüglich der physikalisch-mechanischen eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als eine matte für industriefahrzeugen, als schutz der werkzeugwagen und von fussböden im allgemeinen, verwendet.
Oberfläche: Diamantspitzen-muster/I.T.
Herstellbare farben: weiss, grau, rot, blau, grün.
Herstellbare mischungen: alle.

ES Alfombra de caucho SBR apta para usos internos donde no se requieran particulares exigencias físico-mecánicas. Utilizada comúnmente como alfombra en los vehículos industriales para protección de carretillas apoya utensilios y pavimentaciones en general.
Superficie: diseño punta de diamante/I.T.
Colores producibles: blanco, gris, rojo, azul, verde.
Mezclas producibles: todas.


FR Tapis en caoutchouc sbr pour usages en intérieur sans exigences physiques et mécaniques particulières. Utilisée habituellement comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les chariots à outils et les sols en général.
Surface: dessin point de diamant/I.T.
Couleurs possibles: blanc, gris, rouge, bleu, vert.
Mélanges possibles: tous.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	4.08 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F

	mm	STOCK		mt		mt
3.5		•	1.2		10	



L/TT big ribbed mat



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Wide ribbed design. Commonly used as floor covering. It is easy to clean as it is very thick with wide ribs.

Surface: wide ribbed/I.T. Design.

Available in colours: white, grey, red, blue and green.

Mixes available: all.

DE Muster mit breiten Linien. Wird meist für den Belag von Fußböden verwendet. Es ist einfach zu reinigen, da die Zwischenräume relativ breit sind.

Oberfläche: muster mit breiten Linien/I.T.

Herstellbare Farben: weiss, grau, rot, blau, grün.

Herstellbare mischungen: alle.

ES Diseño de rayas anchas. Utilizada comúnmente para cubrir pavimentaciones. Se limpia fácilmente por ser de grueso espesor y con rayas anchas.

Superficie: diseño de rayas anchas/I.T.

Colores producibles: blanco, gris, rojo, azul, verde.

Mezclas producibles: todas.


FR Dessin à rayures larges. Utilisé communément pour couvrir les sols. Facilement nettoyable en raison de son épaisseur importante et des rayures larges.

Surface: dessin à rayures larges/I.T.


Couleurs possibles: blanc, gris, rouge, bleu, vert.

Mélanges possibles: tous.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	3.5 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
	Norms: ASTM D412	40 Kg/cm ²
	Norms: ASTM D412	250 %
		-20°C / +80°C -4°F / +176°F



L/TS livestock mat



PARTICULAR OF THE BACK
INSBESONDERE VON DER RÜCKSEITE
PARTICULAR DEL REVERSO
DETAIL DU DOS



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION


GB Rhomboidal, non-slip design. Commonly used for industrial animal farming. The special rubber is particularly resistant to organic fluids, ozone and abrasion. It is easily cleaned and can be cut to size. On request it can be produced with specific stalk supports underneath it.

DE Anti-rutsch-diamant-muster. Wird häufig in industriellen hallen verwendet. Der spezielle gummi ist besonders beständig gegen organische flüssigkeiten, abrieb und ozon. Kann leicht gereinigt und auf mass zugeschnitten werden. Bei bedarf kann diese mit entsprechenden stielen an der unterseite angefertigt werden.

ES Diseño romboide antideslizante. Comúnmente usado en el interior de naves industriales. La caucho especial es particularmente resistente a los líquidos orgánicos, al ozono y a la abrasión. Se limpia con facilidad y también puede cortarse a la medida. A pedido puede producirse con pies en la parte inferior.

FR Dessin antidérapant en losanges. Utilisé communément dans les écuries industrielles. Le caoutchouc spécial est particulièrement résistant aux liquides organiques, à l'ozone et à l'abrasion. On peut le nettoyer facilement et le découper sur mesure. Il est possible, sur demande, de produire des ergots sur la partie inférieure.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
TYPE OF RUBBER		NR /CR
	SPECIFIC WEIGHT	1.18 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	65 Shore A ± 5
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F





L/TZ universal



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	55 Shore A $\pm$ 5
	Norms: ASTM D412	2-2.5 Mpa
	Norms: ASTM D412	200-250 %
		-20°C / +130°C -4°F / +266°F



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Light version.
Mat for general
use where high
resistance to
tearing, abrasion
etc. are not
required

Compound:
Natural Rubber

DE Leichte Version. Matte
für den allgemeinen
Gebrauch, wenn keine
hohe Reißfestigkeit,
Abriebfestigkeit usw.
erforderlich sind

Verbindung:
Naturkautschuk

ES Versión ligera.
Felpudo para uso
general donde no
se requiere alta
resistencia al
rasgado, abrasión,
etc.


Compuesto:
Caucho Natural

FR Version légère.
Paillason pour
usage général
lorsqu'une grande
résistance à
la déchirure, à
l'abrasion, etc. n'est
pas requise..

Composé:
caoutchouc naturel

mm	STOCK	mm	mm
22	•	1000	1500
22	•	1200	800
22	•	1000	500
22	•	600	400
22	•	800	600
22	-	800	500
22	-	750	450
22	•	800	400

L/TZ OC octagonal



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Heavy version
with typical
octagonal
design.
Used where
the use is more
burdensome,
such as gondola
lifts, ski facilities
etc ...
Version available
on request
"Self
extinguishing"
Compound:
Natural Rubber

DE Schwere Ausführung
mit typischem
achteckigem Design.
Wird verwendet, wenn
der Einsatz schwieriger
ist, z. B. Gondelbahnen,
Skianlagen usw.
Version auf Anfrage
erhältlich
"Selbstverlöschend"

Verbindung:
Naturkautschuk

ES Versión pesada
con diseño típico
octogonal.
Se utiliza cuando
el uso es más
engorroso, como
ascensores
de góndola,
instalaciones de
esquí, etc.

Versión disponible a
petición
"Autoextinguible"

Compuesto:
Caucho Natural

FR Version lourde avec
un design octogonal
typique.
Utilisé là où
l'utilisation est la
plus lourde, telle
que télécabines,
installations de
ski, etc.

Versión disponible
sur demande
"Autoextinguible"

Composé:
caoutchouc naturel

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	55 Shore A $\pm$ 5
	Norms: ASTM D412	2-2.5 Mpa
	Norms: ASTM D412	200-250 %
		-20°C / +130°C -4°F / +266°F

mm	STOCK	mm	mm
22	-	600	400
22	•	1500	1000
SELF EXTINGUISHING			
22	-	1000	1500



GB DIELECTRIC RUBBER SHEETS AND MATS
DE PLATTEN UND DIELEKTRISCHE GUMMIMATTEN
ES PLANCHAS Y ALFOMBRAS DE CAUCHO
DIELECTRICAS
FR FEUILLES ET TAPIS DIÉLECTRIQUES EN
CAOUTCHOUC



Danger
High voltage



EUROSHEET®

SATI
GROUP
Rubber and plastic products



L/I3 30.000 volt rubber sheet



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Mix of insulating rubber with dielectric properties. Commonly used to cover floors and walkways in electrical power stations, electricity cabins, industrial premises, etc. Complies with standards iec en 60243 -1

Surface: smooth./I.T.

DE Isolierende gummmischung mit dielektrischen eigenschaften. Wird häufig verwendet, um böden und begehbare flächen in kraftwerke, umspannstationen, industriegebäude usw. Zu belegen. Gemäss en iec 60243 -1

Oberfläche: glatt/I.T.

ES Mezcla en caucho aislante con propiedades dieléctricas. Utilizada comúnmente para cubrir pavimentaciones y pasajes de centrales eléctricas, cabinas eléctricas, locales industriales etc. Conforme con las normativas iec en 60243 -1

Superficie: lisa/I.T.

FR Mélange en caoutchouc isolant aux propriétés diélectriques. Utilisé communément pour couvrir les sols et les passerelles de centrales électriques, cabines électriques, locaux industriels, etc. Conforme aux normes iec en 60243 -1

Surface: lisse/I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	4.5 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
PUNCTURE VOLTAGE		30.000 V
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

	mm	STOCK		mt		mt
3		-	1		10	

L/I5 50.000 volt rubber sheet



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Mix of insulating rubber with dielectric properties. Commonly used to cover floors and walkways in electrical power stations, electricity cabins, industrial premises, etc. Complies with standards iec en 60243 -1

Surface: smooth./I.T.

DE Isolierende gummmischung mit dielektrischen eigenschaften. Wird häufig verwendet, um böden und begehbare flächen in kraftwerke, umspannstationen, industriegebäude usw. Zu belegen. Gemäss en iec 60243 -1

Oberfläche: glatt/I.T.

ES Mezcla en caucho aislante con propiedades dieléctricas. Utilizada comúnmente para cubrir pavimentaciones y pasajes de centrales eléctricas, cabinas eléctricas, locales industriales etc. Conforme con las normativas iec en 60243 -1

Superficie: lisa/I.T.

FR Mélange en caoutchouc isolant aux propriétés diélectriques. Utilisé communément pour couvrir les sols et les passerelles de centrales électriques, cabines électriques, locaux industriels, etc. Conforme aux normes iec en 60243 -1


Surface: lisse/I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	6.2 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
PUNCTURE VOLTAGE		50.000 V
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

	mm	STOCK		mt		mt
4		•	1		10	



L/T3 30.000 volt fine ribbed mat



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Mat with fine ribbed surface design. Mix of insulating rubber with dielectric properties. Commonly used to cover floors and walkways in electrical power stations, electricity cabins, industrial premises, etc. Complies with standards iec en 60243 -1

Surface: fine ribbed/I.T.

DE Teppich mit gerippter oberfläche. Isolierende gummimischung mit dielektrischen eigenschaften. Wird häufig verwendet, um böden und begehbarer flächen in kraftwerke, umspannstationen, industriegebäude usw. Zu belegen. Gemäss en iec 60243 -1

Oberfläche: gerippt/I.T.

ES Alfombra con diseño en superficie mil rayas. Mezcla en caucho aislante con propiedades dieléctricas. Utilizada comúnmente para cubrir pavimentaciones y pasajes de centrales eléctricas, cabinas eléctricas, locales industriales etc. Conforme con las normativas iec en 60243 -1

Superficie: mil rayas/I.T.


FR Mélange en caoutchouc isolant aux propriétés diélectriques. Utilisé communément pour couvrir les sols et les passerelles de centrales électriques, cabines électriques, locaux industriels, etc. Conforme aux normes iec en 60243 -1

Surface: lisse/I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	4.5 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
PUNCTURE VOLTAGE		30.000 V
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

	mm	STOCK		mt		mt
3		•	1		10	

L/T5 50.000 volt fine ribbed mat



APPLICATION - ANWENDUNG - USO - APPLICATION

GB Mat with fine ribbed surface design. Mix of insulating rubber with dielectric properties. Commonly used to cover floors and walkways in electrical power stations, electricity cabins, industrial premises, etc. Complies with standards iec en 60243 -1

Surface: fine ribbed/I.T.

DE Teppich mit gerippter oberfläche. Isolierende gummimischung mit dielektrischen eigenschaften. Wird häufig verwendet, um böden und begehbarer flächen in kraftwerke, umspannstationen, industriegebäude usw. Zu belegen. Gemäss en iec 60243 -1

Oberfläche: gerippt/I.T.

ES Alfombra con diseño en superficie mil rayas. Mezcla en caucho aislante con propiedades dieléctricas. Utilizada comúnmente para cubrir pavimentaciones y pasajes de centrales eléctricas, cabinas eléctricas, locales industriales etc. Conforme con las normativas iec en 60243 -1

Superficie: mil rayas/I.T.

FR Mélange en caoutchouc isolant aux propriétés diélectriques. Utilisé communément pour couvrir les sols et les passerelles de centrales électriques, cabines électriques, locaux industriels, etc. Conforme aux normes iec en 60243 -1

Surface: lisse/I.T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
	WEIGHT	6.4 Kg/m ²
	SPECIFIC WEIGHT	1.5 gr/cm ³
HARDNESS	Norms: ASTM D2240	70 Shore A ± 5
PUNCTURE VOLTAGE		50.000 V
		-25°C / +80°C -13°F / +176°F

	mm	STOCK		mt		mt
4.5		•	1		10	

B/TG rubber sticks shore 80/85



Ø mm	 mt	 Kg/mt
15	1	0.25
20	1	0.50
25	1	0.7
30	1	1
35	1	1.35
40	1	1.8
45	1	2.25
50	1	2.75
60	1	4
70	1	5.4
80	1	7
90	1	9
100	1	11

CHEMICAL RESISTANCE TABLE

COMMON NAME	REF. TO ASTM STANDARDS	COMPOSITION	GENERAL PROPERTIES	POOR PERFORMANCE IN CONTACT WITH:
Nitrile (Buna-N)	NBR	Nitrile Butadiene	Excellent resistance to oils. Moderate resistance to aromatic hydrocarbons, good physical properties	Ozone – Ketone – aldehyde esters – Chlorinated products and Nitro -
EPDM	EPDM	Ethylene Propylene Thermopolymer	Resistance to ozone and weather conditions, to chemical products and ageing, poor resistance to oil refinery products. Perfect resistance to vapour.	Mineral oils – solvents – aromatic hydrocarbons
SBR	SBR	Styrene Butadiene	Good physical properties, good resistance to abrasion, poor resistance to oil refinery products	Ozone – Strong acids – Greases – Oils – Hydrocarbons in general
Hypalon®	CSM	Polyethylene Chlorosulphonate	Excellent resistance to ozone and weather conditions and to acids, good resistance to heat and abrasion, poor resistance to oil refinery products	Concentrated oxidising acids – Ketone Esters – Chlorinated products – Aromatic and nitrile hydrocarbons
Natural rubber	NR	Polyisoprene (natural rubber)	Excellent physical properties, perfect resistance to abrasion, to acids, not resistant to oils	Ozone – Strong acids – Greases and Oils – Hydrocarbons
Neopren®	CR	Polychloroprene Chlorosulphonate	Excellent resistance to weather conditions. Good resistance to oil, good physical properties and flame resistant	Concentrated oxidising acids – Ketone Esters – Chlorinated products – Aromatic and Nitrile hydrocarbons
Viton	FPM	Hexafluorine Propylene copolymer Vynilfluorid	Excellent resistance to high temperatures, especially with regard to air and oil. Perfect resistance to chemical products	Esters and Ketones
Butile	IIR	Isobutylene Isoprene	Excellent resistance to weather conditions. Low permeability to heat. Poor resistance to oil refinery products	Cyclo-hexane – heptane – Petrol

CHEMICAL RESISTANCE TABLE

This table is to be used merely as a general reference guide, since the resistance of the elastomers may vary based on the concentration and temperature of the chemical products or in the case of intermittent or continuous use in contact with the elastomer. Unless specified otherwise, the class to be applied in contact with the elastomer is based on saturated solutions and/or concentrations at ambient temperature (21 C°)

For certain chemical elements, when the working temperature exceeds the recommended temperature, the performance may be reduced, consequently the elastomer may have a shorter life.

A = Perfect resistance - Suitable for continuous use.

B = Good resistance – Normally suitable for continuous and/or intermittent use.

C = Fair resistance – Not recommended for continuous use but it can be used if other Elastomers are not available.

D = Limited resistance – Use not recommended.

Blank space= Insufficient information to be completed with other parameters.

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Acetal								
Acetaldehyde	C	D	A	D	C	C	A	D
Acetamide	C	C	A	C	B	B	A	B
Acetate Solvents	C	D		D	D	D	D	
Acetic Acid, 10%	B	B	B	B	C	C	B	C
Acetic Acid, 30%	B	B	C	B	B	B	A	C
Acetic Acid, 50%	B	D	B	C	C	C	A	D
Acetic Acid, Glacial	D	D	B	D	C	D	B	D
Acetic Anhydride	C	B	B	C	B	B	B	D
Acetic Ester (Ethyl Acetate)	D	D	B	D	D	D		D
Acetic Ether (Ethyl Acetate)	D	D	B	D	D	C		D
Acetic Oxide (Acetic Anhydride)	C	B	A	C	B	B		D
Acetone	B	B	A	D	B	B	A	D
Acetophenone	C	D	A	D	D	D	A	D
Acetyl Acetone	C	D	B	D	D	D		D
Acetyl Chloride	D	D	D	D	D	D		B
Acetylene	B	B	A	A	B	B	B	A
Acrylonitrile	D	D	D	D	C	C	D	D
Air	A	A	A	A	A	A	A	A
Alcohols, Aliphatic	A	B		A	A	A	B	
Alcohols, Aromatic	C	D		C	C			
Alk-Tri (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D		A
Allyl Alcohol	A	B	A	A	A	A		B
Allyl Bromide	D	D	D	D	D	D		B
Allyl Chloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Alum (Aluminum Potassium Sulfate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Acetate	C	C	A	C	C	B	A	A
Aluminum Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Fluoride	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Hydroxide	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonia, Anhydrous	A		A	A	A	B	A	D
Ammonia, Liquid	B	B	A	A	A	A	A	A
Ammonia in Water	B	B	B	B	B	B	A	B
Ammonia, Gas (Cold)	A	A	A	A	A	A	A	D
Ammonia, Gas (150 F)	C	C	B	C	B	B	B	D
Ammonium Carbonate	A	A	A	D	A	A	A	
Ammonium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Hydroxide	B	B	A	B	B	A	B	B
Ammonium Metaphosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Nitrate	B	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Nitrite	A	A	A	A	A	A	A	
Ammonium Persulfate	A	D	A	D	A	A	A	
Ammonium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Sulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Thiocyanate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Thiosulfate	A	A	A	A	A	A		A
Amyl Acetate	C	D	C	D	D	D	B	D
Amyl Acetone	D	D		D	D	D		
Amyl Alcohol	A	A	A	A	A	A	A	A
Amylamine	C	C	B	C	C	C		D
Amyl Borate	D	D	D	A	A	A	D	A
Amyl Chloride	D	D	D	D	D	D	D	A
Amyl Chloronapthalene	D	D	D	D	D	D	D	A
Amyl Napthalene	D	D	D	D	D	D	D	A
Amyl Oleate	D	D	D	D	D	D		
Amyl Phenol	D	D	D	D	D	D		A
Anethole	D	D	D	D	D	D		B
Aniline	D	D	B	D	C	C	D	B
Aniline Dyes	B	B	B	C	B	B	B	B
Aniline Hydrochloride	B	C	B	B	D	D	B	B
Animal Fats	D	D	B	A	B	B	B	A
Animal Grease	D	D	D	B	B	D		A
Animal Oils	D	D	B	A	D	D		A
Ansul Ether	D	D	C	C	D	D	C	D
Antifreeze (Ethylene Glycol)	A	A	A	A	A	A	A	A

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Antimony Chloride			A	B	C		B	A
Antimony Pentachloride	D	D	D	D	D	D		
Aqua Regia	D	D	D	D	D	C	C	B
Aromatic Hydrocarbons	D	D		C	D	D	D	
Arquad	A	A	A	A		A		A
Arsenic Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Arsenic Chloride	D	D	D	D	B	D		D
Arsenic Trichloride	D	D	D	B	A	D		D
Asphalt	D	D	D	B	C	D	D	A
Astm #1 Oil	D	D	D	A	A	B	D	A
Astm #2 Oil	D	D	D	A	B	C	D	A
Astm #3 Oil	D	D	D	A	C	C	D	A
Aviation Gasoline	D	D	D	A	D	D	D	A
Barium Carbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Barium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Barium Hydroxide	A	A	A	A	A	A	A	A
Barium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Barium Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Beer	A	A	A	A	A	A	A	A
Beet Sugar Liquors	A	A	A	A	A	A	A	A
Benzaldehyde	D	D	B	D	D	D	B	D
Benzene (Benzol)	D	D	D	D	D	D	D	A
Benzene Sulfonic Acid					A	A		A
Benzene Solvent (Ligroin)	D	D		A	C	C	D	
Benzoic Acid	D	D	B		B	B		A
Benzoic Aldehyde	D	D	B	D	D	D		D
Benzotrichloride	D	D		D	D	D		
Benzoyl Chloride	D			D	D	D	D	B
Benzyl Acetate	D	D	A	D	D	B		D
Benzyl Alcohol	B	B	B	D	B	B	D	A
Benzyl Chloride	D	D	C	D	D	D	D	A
Bichromate of Soda (Sodium Dichromate)			A		B	B		
Black Sulfate Liquor	B	B	A	B	A	B	A	A
Blast Furnace Gas	D	D	C	C	C	C	C	A
Bleach Solutions	D	D	B	D	C	C	A	B
Borax	B	B	A	B	A	A	A	A
Bordeaux Mixture	B	B	A	A	A	A	A	A
Boric Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Brandy	A	A	A	A	A	A	A	A
Brine	A	A	A	A	A	A	A	A
Bromine	D	D	D	D	D	D	D	A
Bromine Water					B	A		A
Bromobenzene	D	D	D	D	D	D	D	B
Bunker Oil	D	D	D	A	B	D	D	A
Butanol (Butyl Alcohol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Buladiene Butane	D	D	D	D	B	B	D	A
Butane	D	D	D	A	A	A	D	A
Butter	C	C	B	A	A	A	B	A
Butyl Acetate	D	D	B	D	D	D	C	D
Butyl Acrylate	D	D	D	D	D	D	D	D
Butylamine	C	C	C	C	D	C	D	D
Butyl Benzene	D	D	D	D	D	D		A
Butyl Bromide	D	D	D	D	D	D		B
Butyl Butyrate	D	D	C	D	D	D		C
Butyl Carbitol	D	D	A	B	B	B	A	A
Butyl Cellosolve	D	D	A	B	B	B	A	D
Butyl Chloride	D	D	C	D	D	D		A
Butyl Ether	D	D	D	B	B	B		D
Butyl Ethyl Acetaldehyde	D	D	B	D	D	D		D
Butyl Ethyl Ether	D	D	D	D	D	B		
Butyl Oleate	D	D	B		D	D	B	A
Butyl Phthalate	D	D	A	D	D	D		C
Butyl Stearate	D	D	C	B	D	D	B	A
Butyraldehyde	C	C	B	D	C	C	C	D
Butyric Acid	C	D	C	C	C	B	D	C
Butyric Anhydride	C	D	C	C	D	B		
Calcium Acetate	B	C	A	C	B	B	A	D
Calcium Bisulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Bisulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Carbonate	A	A	A	A	A	A	A	A

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Calcium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Hydroxide	A	B	A	B	B	B	B	C
Calcium Hypochlorite	D	D	A	C	C	A	B	A
Calcium Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Sulfide	B	B	A	B	A	A	A	A
Calcium Sulfite	A	A	A	A	A	A		A
Caliche Liquor (Crude Sodium Nitrate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Cane Sugar Liquors	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbitol	D	D	A	C	A	B	B	B
Carbitol Acetate	D	D	B	D	D	D		
Carbolic Acid (Phenol)	D	D	B	D	C	C	B	A
Carbon Bisulfide (See Carbon Disulfide)					D			
Carbon Dioxide	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbon Disulfide	D	D	D	D	D	D	D	A
Carbonic Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Carbon Monoxide	A	A	B	A	A	A	A	A
Carbon Tetrachloride	D	D	D	C	D	D	D	A
Carbon Tetrafluoride	D	D		C	D	D	D	
Castor Oil	B	B	B	A	A	A	B	A
Caustic Potash (Potassium Hydroxide)	A	B	A	B	B	B	A	C
Caustic Soda (Sodium Hydroxide)	A	B	A	B	B	B	A	C
Cellosolve	D	D	B	C	A	B	B	C
Cellulose Acetate	C	D	B	D	C	C	B	D
Cellulube	C	D	B	D	D	D	A	A
China Wood Oil (Tung Oil)	D	D	C	A	B	B	D	A
Chlorine Dioxide	D	D	D	D	D	C	D	A
Chlorine Gas	D	D	D	D	D	C	D	B
Chlorine Water Solns.	C	D	D	D	D	B	C	A
Chloroacetic Acid	B	D	C	D	C	D	C	C
Chloroacetone	C	D	B	D	B	B	C	D
Chlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Chlorobutane	D	D	C	D	D	D		A
Chlorobutadiene	D	D	D	D	D	D	D	A
Chlorotorm	D	D	D	D	D	D	D	A
Chlorinated Hydrocarbons	D	D		D	D	D	D	
Chloropentane	D	D	C	D	D	D		A
Chlorophenol	D	D	D	D	D	D		B
Chloropropanone	D	D		D	D	D		D
Chlorosulfonic Acid	D	D	D	D	D	D	D	D
Chlorothene (Trichloroethane)	D	D	D	D	D	D		A
Chlorotoluene	D	D	D	D	D	D	D	A
Chromic Acid	D	D	D	D	D	B	C	C
Citric Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Coal Oil	D	D	D	A	B	D		A
Coal Tar	D	D	D	A	B	B		A
Coal Tar Naptha	D	D	D	C	D	D	D	A
Cobalt Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Coconut Oil	D	D	B	A	B	B	B	A
Cod Liver Oil	D	D	A	A	B	B	A	A
Coke Oven Gas	D	D	C	C	C	A	D	A
Copper Arsenate	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Cyanide	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Nitrite	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Copper Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Corn Oil	D	D	B	A	B	B	B	A
Cottonseed Oil	D	D	A	A	B	B	B	A
Creosote (Wood)	D	D	D	B	C	C	D	A
Creosote /Coal Tar)	D	D	D	B	C	C	D	A
Cresols	D	D	D	D	D	D	D	A
Cresylic Acid	D	D	D	D	D	D	D	A
Crotonaldehyde	D	D	A	D	D	D	C	D
Crude Oil	D	D	D	A	B	D	D	A
Cumene	D	D	D	D	D	D	D	A
Cupric Carbonate	C	C	A	B	C	B	A	A

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Cupric Chloride	C	C	A	A	C	A	A	A
Cupric Nitrate	C	C	A	A	C	A	A	A
Cupric Nitrite	C	C	A	A	C	A	A	A
Cupric Sulfate	C	B	A	A	B	B	A	A
Cyclohexane	D	D	D	B	D	D	D	A
Cyclohexanone	D	D	B	D	D	D	D	B
Cyclohexanol	D	D	D	B	B	D	D	B
Cyclopentane	D	D	D	C	D	D	D	A
P -Cymene	D	D	D	C	D	D	D	A
DDT in Kerosene	D	D	D	A	C	C	D	A
Decaline	D	D	D	D	D	D	D	A
Decane	D	D	D	B	D	D	D	A
Detergent Solutions	B	B	A	A	A	A	A	A
Developing Fluids	A	B	B	A	A	A	B	A
Diacetone Alcohol	B	C	A	D	B	A	C	D
Diamylamine	B	C	A	B	A	C		
Dibenzyl Ether	D	D	B	D	D	D	D	C
Dibenzyl Sebacate			B		D		B	A
Dibromobenzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Dibutylamine	B	C	C	B	D	D	D	D
Dibutylether	D	D	D	D	D	D	D	C
Di butylphthalate	C	D	B	D	D	D	A	B
Dibutyl Sebacate	D	D	B	D	D	D	B	B
Dicalcium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Dichloroacetic Acid	B	D	C	D	D	D		D
P- Dichlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichlorobutane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloroisopropyl Ether	D	D	C	D	D	D	C	C
Dicyclohexylamine	D	D	D	C	D			C
Dichlorodifluoromethane (Freon 12)	D	D	D	B	D	D	D	B
Dichloroethane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloroethylene	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloroethyl Ether	D	D	D	D	D	D	D	
Dichlorohexane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloromethane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloropentane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichloropropane	D	D	D	D	D	D	D	A
Dichlorotetrafluoroethane (Freon 114)	A	A	A	A	A	A	A	B
Dieldrin In Xylene	D	D	D	D	D	D	D	
Dieldrin In Xylene And Water Spray	D	D	D	B	B	D	D	
Diesel Oil	D	D	D	A	C	C	D	A
Diethanolamine	B	C	A	B	B	C		
Diethylamine	B	B	B	B	B	C	B	D
Diethyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Diethyl Ether	D	D	D	B	C	D	D	D
Diethylene Dioxide	D	D	C	D	D	D		D
Diethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Diethylenetriamine	B	B	A	B	C	C		
Diethyl Oxalate	A	A	A	D	D	D		
Diethyl Phthalate	D	D	A	D	D	D	D	C
Diethyl Sebacate	D	D	A	D	D	D		C
Diethyl Sulfate	D	D	B	D	D	D		D
Diethyl Triamine	B	B	A	B	B	C		
Dihydroxyethyl Amine	B	B	A	B	B	C		
Dihydroxyethyl Ether	A	A	A	A	B	A		A
Diisobutylene	D	D	D	A	B	D		A
Diisobutyl Ketone	D	D	B	D	D	D		D
Diisodecyl Adipate	D	D	A	D	D	D		C
Diisodecyl Phthalate	D	D	A	D	D	D	A	C
Diisooctyl Adipate	D	D	A	D	D	D		C
Diisooctyl Phthalate	D	D	A	D	D	D		C
Diisopropanol Amine	B	B	A	B	B	C		
Diisopropyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Diisopropyl Ether	D	D	D	B	C	D		
Diisopropyl Ketone	D	D	A	D	D	D		D
Dilauryl Ether	D	D		D	D	D		
Dimethylamine	B	C	A	B	B	C		
Dimethyl Benzene	D	D	D	D	D	D		A
Dimethylaniline	D	D	D	D	D	D	B	D

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Dimethylformamide (DMF)	—	—	—	B	C	C		D
Dimethyl Ketone (Acetone)	D	D	A	D	D	D		D
Dimethyl Phthalate	D	D	A	D	D	D		C
Dimethyl Sulfate	D	D	B	D	D	D		D
Dimethyl Sulfide	D	D	C	D		D		
Dinitrobenzene	D	D	C	D	C	D		A
Dinitrotoluene	D	D	D	D	D	D	D	C
Diocetyl Adipate (DOA)	D	D	A	D	D	D		C
Diocetylamine	B	B	A	B	B	C		
Diocetyl Phthalate (DOP)	D	D	C	D	D	D	B	A
Diocetyl Sebacate (DOS)	D	D	B	D	D	D	B	B
Dioxane	D	D	B	D	D	D	B	D
Dioxolane	D	D	C	D	D	D	B	C
Dipentene (Limonene)	D	D	D	C	D		D	A
Diphenyl (Biphenyl)	D	D	D	D	D	D	D	A
Diphenyl Oxide (Phenyl Ether)	D	D	D	D	D	D	D	A
D i propyl ami ne	B	B	A	B		C		
Dipropylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Dipropyl Keiene	D	D	B	D	D	D		D
Disodium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	
Divinyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
D M.P. (Dimethyl Phenols)	D	D	D	D	D	D	D	D
Dodecyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Dodecyl Toluene	D	D	D	D	D	D	D	A
Dowfume W 40 100%	D	D	D	D	C		C	C
Dow-Per (Perchloroethylene)	D	D	D	C	D	D	D	A
Dowtherm Oil A and E	D	D	D	D	D	C	D	A
Dowtherm S R.I	A	A	A	A	A	A	A	A
Dry Cleaning Fluids	D	D	D	C	D	D	D	A
Epichlorohydrin	D	D	B	D	D		B	D
Ethanol (Ethyl Alcohol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Ethanolamine	B	B	B	B	B	B	B	D
Ethers	D	D	C	D	D	C	D	
Ethyl Acetate	D	D	B	D	D	C	B	D
Ethyl Acetoacetate	C	C	B	D	C	D	B	D
Ethyl Acrylate	D	D	C	D	D	D	D	D
Ethyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Ethyl Benzoate			B	B	D		B	A
Ethyl Butyl Alcohol	A	A	A	A	A	A	A	B
Ethyl Bulyl Amine	B	B	A	B	C	C		
Ethyl Butyl Ketone	D	D	B	D	D	D		D
Ethyl Cellulose	B	B	B	B	B	B	B	D
Ethyl Chloride	C	C	B	D	D	D	D	A
Ethyl Dichloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Ethylene				A				
Ethylene Bromide	D	D	D	D	D	D	D	A
Ethylene Chloride	D	D	D	D	D	D	D	A
Ethylene Diamine	B	C	A	B	A	C	A	D
Ethylene Dibromide	D	D	D	D	D	D	D	B
Ethylene Dichloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Ethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Ethylene Oxide			C	D	D	D	C	D
Ethylene Trichloride (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D	D	A
Ethyl Ether	D	D	D	C	D	D	D	D
Ethyl Formate	D	D	B	D	D	D		D
Ethyl Hexanol	A	A	A	A	A	A	A	B
Ethyl Methyl Ketone	C	D	B	D	D	D	B	D
Ethyl Oxalate	A	A	A	D	D	D		C
Ethyl Phthalate	D	D	A	D	D	D	B	C
Ethyl Propyl Ether	D	D	D	D	D	D		
Ethyl Propyl Ketone	D	D	B	D	D	D	B	D
Ethyl Silicate	C	C	A	A	A			A
Ethyl Sulfate	D	D	B	D	D	D		D
EX. TRI (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D	D	A
Fatty Acids	D	D	D	B	B	B	C	A
Ferric Bromide	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferric Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferric Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferric Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferrous Acetate	D	D	A	D	B	D	B	D
Ferrous Ammonium Sulfate					A			A

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Ferrous Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Ferrous Hydroxide	C	C	A	B	B	B	A	C
Ferrous Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Fish Oil				A	B			A
Fluoroboric Acid	A	C	A	A	A	A	A	C
Fluorine	D	D	D	D	D	D	D	D
Floussilic Acid	A	B	A	A	A	A	C	A
Formaldehyde (Formalin)	B	B	A	B	B	B	B	A
Formamide	A	A	A	A	A	A	A	D
Formic Acid	B	B	A	C	C	C	C	D
Freon 11	D	D	D	A	B	A	D	A
Freon 12	D	D	D	B	B	D	B	B
Freon 13	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon 21	D	D	D	D	D	D	D	D
Freon 22	D	D	C	D	A	D	A	D
Freon 31	B	B	A	D	B	B	A	D
Freon 32	A	A	A	A	A	A	A	C
Freon 112	D	D	D	B	B	B	D	A
Freon 113	C	B	D	A	A	A	D	B
Freon 114	A	A	A	A	A	A	A	B
Freon 115	A	A	A	A	A	A	A	B
Freon 142b	A	A	A	A	A	A	A	D
Freon 152a	A	A	A	A	A	C	A	D
Freon 218	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon C316	A	A	A	A	A	A	A	
Freon C318	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon 13B1	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon 114B2	D	C	D	B	A	A	D	B
Freon 502	A	A		B	A			B
Freon TF	C	B	D	A	A	A	D	A
Freon T-WD602	C	B	A	B	B	B	B	A
Freon TMC	B	C	B	B	B	B	B	A
Freon T-P35	A	A	A	A	A	A	A	A
Freon TA	A	A	A	A	A	A	A	C
Freon TC	D	B	A	A	A	A	B	A
Freon MF	D	B	D	A	C	D		
Freon BF	D	D	D	B	B	B		
Fuel Oil	D	D	D	A	C	B	D	A
Fuel, ASTM A	D	D	D	A	A	C	D	A
Fuel, ASTM B	D	D	D	A	D	C	D	A
Fuel, ASTM C	D	D	D	D	D		D	A
Fumaric Acid	A	A	D	A	B	B		A
Furan	D	D	C	D	D	D	C	
Furfural	D	D	B	D	C	B	B	D
Furfuryl Alcohol	D	D	C	D	C	C	C	D
Gallic Acid	A	A	B	B	B	B	B	B
Gasoline, Reg.	D	D	D	A	C	B	D	A
Gasoline, Hi-Test	D	D	D	A	C	D	D	A
Gasoline, Lead Free	D	D	D	B	C	D	D	A
Gelatin	A	A	A	A	A	A	A	A
Gluconic Acid	D	D	C	C	C	B		
Glucose	A	A	A	A	A	A	A	A
Glue	A	A	A	A	A	A	A	A
Glycerine (Glycerol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Glycols	A	A	A	A	A	A	A	A
Grease	D	D	D	A	B	C	D	A
Green Sulfate Liquor	A	A	A	A	B	A	A	B
Halowax Oil	D	D	D	D	D	D	D	A
Heptachlor in Petroleum Solvents				C	C		D	
Heptachlor in Petroleum Solvents, Water Spray				B	C		D	
Heptanal (Heptaidehyde)	D	D	D	D	D	D		D
Heptane	D	D	D	A	A	B	D	A
Heptane Carboxylic Acid	D	D	C	C	B	B		
Hexaldehyde	D	D	B	D	B	D	B	D
Hexane	D	D	D	A	A	B	D	A
Hexene	D	D	D	B	B	B	D	A
Hexanol (Hexyl Alcohol)	A	A	C	A	B	B	C	A
Hexylamine	C	C	B	C	B	C		D
Hexylene	D	D	D	A	B	D		A
Hexylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Hexyl Methyl Ketone	D	D	B	D	D	D		D
Hi-Tri (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D	D	A
Hydraulic Fluid (Petroleum)	D	D	D	A	B	B	D	A
Hydraulic Fluid (Phosphate Ester Base)	D	D		D	D		A	
Hydraulic Fluid (Poly Alkylene Glycol Base)				A	A		A	
Hydrobromic Acid	A	D	A	D	C	A	A	A
Hydrochloric Acid, 37%	A	B	A	C	A	A	B	A
Hydrochloric Acid, 50%	A	C	B	D	A	A	C	A
Hydrochloric Acid, 100%	B		C		D	B	C	C
Hydrocyanic Acid	B	B	A	B	C	A	B	B
Hydrofluoric Acid	C	D	B	D	B	A	B	B
Hydrofluosilicic Acid	A	B	A	B	B	A	A	B
Hydrogen Gas	B	B	A	A	B	A	B	A
Hydrogen Peroxide, 3%	A	B		B	C	A		
Hydrogen Peroxide, 10%	D	D	C	D	C	C		A
Hydrogen Peroxide, 30%	D	D	D	D	D	D		
Hydrogen Peroxide, 90%	D	D	D	D	D	D	C	B
Hydrogen Sulfide	D	D	A	D	A	B	B	A
Hydroquinone	B	B		C				D
Hypochlorous Acid	B	B	B	D	D		B	A
Ink Oil (Linseed Oil Base)	D	D		B	B	B	B	
Insulating Oil	D	D		A	B	D	D	
Iodine	D	D		D	D	C	D	C
Iron Acetate	D	D	A	D	D	C		D
Iron Hydroxide	C	C	A	B	A	B	D	C
Iron Salts	A	A	A	A	A	A	D	A
Iron Sulfate	A	A	A	A	A	A	D	A
Iron Sulfide	A	A	A	A	A	A	D	A
Isoamyl Acetate	D	D	A	D	D	D		D
Isoamyl Alcohol	A	A	A	A	A	A	A	A
Isoamyl Bromide	D	D	D	D	D	D		B
Isoamyl Bulrylate	D	D	C	D	D	D		D
Isoamyl Chloride	D	D	C	D	D	D		B
Isoamyl Ether	D	D	D	D	D	D		
Isoamyl Phthalate	D	D	A	D	D	D		C
Isobutane	D	D	D	A	A	D		A
Isobutanol (Isobutyl Alcohol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Isobutyl Acetate	D	D	A	D	D	D		D
Isobutyl Aldehyde	C	C	B	D	D	D		D
Isobutyl Amine	C	C	B	D	D	C		D
Isobutyl Bromide	D	D	D	D	D	D		B
Isobutyl Carbinol	A	A	A	A	B	A		B
Isobutyl Chloride	D	D	D	D	D	D		B
Isobutylene	D	D	D	C	C	D	D	A
Isobutyl Ether	D	D	D	D	D			
Isocyanates	C			D	D		B	
Isooctane	D	D	D	A	A	B	D	A
Isopentana	D	D	D	A	A	D		A
Isopropyl Amine	B	C	A	B	A	C		
Isopropyl Acetate	D	D	A	D	D	D	A	
Isopropyl Alcohol (Isopropanol)	A	A	A	A	A	A	B	B
Isopropyl Amine	C	C	B	D	A	C		D
Isopropyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Isopropyl Chloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Isopropyl Ether	D	D	D	B	D	B	D	D
Isopropyl Toluene	D	D	D	D	D	D		A
Jet Fuels (JP1-JP6)	D	D	D	A	D	C	D	A
Kerosene	D	D	D	A	B	C	D	A
Ketones	B	B	B	D	D	D	B	
Lactic Acid	B	B	B	B	B	A	B	A
Lacquers	D	D	D	D	D	D	D	D
Lacquer Solvents	D	D	D	D	D	D	D	D
Lard	D	D	D	A	B	D	C	A
Lauryl Alcohol	A	A	A	A	A	A		B
Lead Acetate	D	D	A	B	B	B		C
Lead Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	
Lead Sulfamate	B	B	A	B	A	B	A	A
Lead Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Ligroin	D	D	D	A	A	D	D	A

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Lime Water	D	D	A	C	A	B	A	A
Linseed Oil	D	D	A	A	B	B	B	A
Lindol (Tricresyl Phosphate)	D	D	A	D	A	A	A	A
Liquid Soap	A	A	A	A	A	A	A	A
Liquified Petroleum Gas	D	D	D	A	B	B	D	A
Lubricating Oils	D	D	D	A	B	C	D	A
Lye (Sodium Hydroxide)	B	B	A	B	B	A	A	B
Magnesium Acetate	D	D	A	D	D	C	B	D
Magnesium Carbonate	A	A	A	A	A	A	C	A
Magnesium Chloride	A	A	A	A	A	A	B	A
Magnesium Hydrate	A	A	A	B	A	B		B
Magnesium Hydroxide	A	B	A	B	B	B	B	A
Magnesium Nitrate	A	A		A	A	A		A
Magnesium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Malathion 50 in Armomatic Solvents	D	D		C	D	D	D	A
Malathion 50 In Aromatic Solvents. Water Spray	D	D		A	B	D	D	A
Maleic Acid	D	D	C	D	D	D	C	A
Maleic Anhydride	B	B	C				C	A
Malic Acid	A	B	D	A	B	B	D	A
Manganese Sulfate	A	A	A	A	A	A		A
Manganese Sulfide	C	A	A	A	A	A		A
Manganese Sulfite	C	A	A	A	A	A		A
Mercuric Chloride	B	B	B	C	C	B	C	A
Mercury	A	A	A	A	A	A	B	A
Methane	D	D	D	A	B	B	D	A
Methyl Acetate	D	D	B	D	B	B	C	D
Methyl Acrylate	D	D	B	D	B		B	D
Methacrylic Acid	D	D	B		B		B	B
Methyl Alcohol (Methanol)	A	A	A	A	A	A	A	C
Methyl Benzene (Toluene)	D	D	D	D	D	D	D	A
Methyl Bromide	D	D		B	D	D		A
Methyl Butyl Ketone	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Cellosolve	D	D	B	C	B	B	C	D
Methyl Chloride	D	D	C	D	D	D	C	C
Methyl Cyclohexane	D	D	D	D		D	D	B
Methylene Bromide	D	D	D	D	D	D	D	B
Methylene Chloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Methyl Ethyl Ketone (MEK)	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Formate	C	C	B	D	B	B	B	C
Methyl Hexanol	A	A	A	A	A	A		B
Methyl Hexyl Ketone	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Isobutyl Carbinol	B	B	A	B	A	B		B
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Isopropyl Ketone	D	D	B	D	D	D	B	D
Methyl Propyl Ether	D	D	D	D	D			
Methyl Propyl Ketone	D	D	B	D	D	D		D
Methyl Methacrylate	D	D	D	D	D	B	D	D
Methyl Salicylate	D	D	B	D	D		B	C
Mineral Oil	D	D	D	A	C	B	D	A
Mineral Spirits	D	D	D	B	D	D		A
Monochlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Monochlorodifluoromethane (Freon 22)	D	D	C	D	A	D		D
Monoethanolamine	B	B	C	D	C	B		D
Monomethylether	B	B	A	A	A		A	
Monovinyl Acetate	B	B	A	A	B	B	A	A
Motor Oil	D	D		A	B	D	D	A
Muriatic Acid	A	C	B	D	A	A	C	A
Naptha	D	D	D	C	D	D	D	A
Napthalene	D	D	D	D	D	D	D	A
Napthenic Acid	D	D	D	C			D	A
Natural Gas	D	D	D	A	B	B	C	A
Neatsfoot Oil	D	D	B	A	D		B	A
Neu-Tri (Trichloroethylene)	D	D	D	D	D	D		A
Nickel Acetate	A	A	A	B	B			A
Nickel Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Nickel Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Nickel Plating Solution	A	D		B	C	B		
Nickel Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Niter Cake	A	A	A	A	A	A	A	A

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Niter Cake	A	A	A	A	A	A	A	A
Nitric Acid, 10%	D	D	B	D	B	B	C	D
Nitric Acid 20%	D	D	B	D	D	D		
Nitric Acid 30%	D	D	B	D	D	D		
Nitric Acid, 30-70%	D	D	C	D	D	D	D	C
Nitric Acid Red Fuming	D	D	D	D	D	D	D	D
Nitrobenzene	D	D	D	D	D	D	D	B
Nitrogen Gas	A	A	A	A	A	A	A	A
Nitrogen Tetraoxide	D	D	C	D	D	D	C	D
Nitromethane	B	B	B	D	C	C	B	D
Nitropropane	C	C	A	D	C			D
Nitrous Oxide	A	A	A	A	A	A	A	A
Octadecanoic Acid	D	D	B	A		D		
Octane	D	D	D	A	B	D	D	A
Octanol (Octyl Alcohol)	B	B	B	B	A	B	B	A
Octyl Acetate	D	D	A	D	D	D	B	D
Octyl Amine	C	C	B	C		C	B	D
Octyl Carbinol	A	A	A	A		A	A	B
Octylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Oil, Petroleum	D	D	D	A	B	C	D	A
Oil, Astm #1	D	D	D	A	A	B	D	A
Oil Astm #2	D	D	D	A	B	B	D	A
Oil Astm #3	D	D	D	A	C	B	D	A
Oleic Acid	D	D	B	B	C	C	B	C
Oleum (Fuming Sulfuric Acid)	D	D	D	D	D	D	D	D
Olive Oil	D	D	B	A	B	B	B	A
Orthodic hlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Oxalic Acid	C	C	A	B	B	B	A	C
Oxygen. Cold	B	B	A	B	B	B	A	A
Oxygen. Hot	D	D	D	D	D	D	D	B
Ozone	D	D	B	D	B	A	A	A
Paint Thinner (Duco)	D	D	D				D	B
Palmitic Acid	D	D	B	A	B	B	B	A
Palm Oil	D	D	A	A	B	B	B	A
Papermaker's Alum	A	A	A	A	A	A	A	A
Parad ichlorobenzene	D	D	D	D	D	D		A
Paraffin	D	D	D	A	B	D	D	A
Paraformaldehyde	D	D	B	B	B	B		C
Peanut Oil	D	D	C	A	B	B	D	A
Pentane	D	D	D	A	B	B	D	A
Perchloroethylene	D	D	D	D	D	D	D	A
Perchloric Acid			B		A	A	B	A
Petrolatum	D	D		A	A			
Petroleum. Crude	D	D	D	A	B	D	D	A
Petroleum Ether (Naptha)	D	D	D	A	D	D	D	A
Petroleum Oils	D	D	D	A	B	B	D	A
Phenol	C	C	B	D	C	C	C	A
Phenolsulfonic Acid	D	D	C	D		D		D
Phenyl Chloride	D	D	D	D	D	D		A
Phenylhydrazine	A	B	B	D	D	C	C	A
Phorone	D	D	A	D	D		C	C
Phosphate Esters	D	D	A	D	D		C	C
Phosphoric Acid, 10%	A	A	A	A	C	A		C
Phosphoric Acid, 10-85%	C	C	C	C	C	A	A	A
Phosphorou s Trichloride	D	D	D	D	D	D	A	A
Pickling Solution	A		C	C	C	C	C	B
Picric Acid, Molten	B	C	C	C	C	B	C	C
Picric Acid, Water Soln.	A	C	A	B	B	A	C	C
Pinene	D	D	D	B	D	D	D	A
Pine Oil	D	D	D	D	D	D	D	B
Piperidine	D	D	D	D	D	D	D	D
Pitch	D	D		B	B		D	
Plating Solutions, Chrome	D	D	A			C	A	A
Plating Solutions Others	A	A	A	A	A		A	B
Polyvinyl Acetate Emulsion (PVA)			A		B	B	A	
Polyethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Polypropylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Acetate	D	D	A	D	B	B	B	D
Potassium Bicarbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Bisulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Bisulfite	A	A	A	A	A	A	A	A


Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Sodium Peroxide	B	B	A	B	B	B	A	A
Sodium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Silicate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Sulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Thiosulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Soybean Oil	D	D	B	A	B	B	C	A
Stannic Chloride	A	A	B	A	A	A	B	A
Stannic Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	
Stannous Chloride	A	A	A	A	A	A	C	A
Stannous Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	
Steam under 300°F	D	D	A	D	D	D	A	D
Steam over 300°	D	D	C	D	D	D	B	D
Stearic Acid	D	D	B	B	B	B	C	A
Stoddards Solvent	D	D	D	A	C	D	D	A
Styrene	D	D	D	D	D	D	D	B
Sugar Solutions (Sucrose)	A	A	A	A	A	A	A	A
Sulfamic Acid	B	B	A	B	C	B		
Sulfite Liquors	B	B	B	B	B	B	B	A
Sulfonic Acid	D	D	D	D	C	C		D
Sulfur (Molten)	D	D	B	C	C	C	C	A
Sulfur Chloride	D	D	D	C	C	B	D	A
Sulfur Dioxide	C	C	B	D	B	B	C	A
Sulfur Hexafluoride		A	A	A	A	A	A	A
Sulfur Trioxide	D	D	B	D	D	D	C	A
Sulfuric Acid 25%	B	C	B	D	B	A	B	A
Sulfuric Acid 25-50%	B	D	A	D	D	A		
Sulfuric Acid, 50-96%	D	D	C	D	D	B	B	A
Sulfuric Acid, Fuming	D	D	D	D	D	D	D	D
Sulfurous Acid	B	B	B	B	B	A	B	A
Tall Oil	C	C	D	B	B	B		A
Tallow	D	D	D	A	A	D	D	
Tannic Acid	A	C	B	B	B	A	A	A
Tar	D	D	D	B	C	C	D	A
Tartaric Acid	A	A	A	A	A	A	A	A
Terpinol	D	D	C	B	D	D	C	A
Tertiary Butyl Alcohol	A	A	A	A	A	A	A	A
Tetrachlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	B
Tetrachloroethane	D	D	D	D	D	D	D	A
Tetrachloroethylene'	D	D	D	D	D	D	D	A
Tetraethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Tetrachloromethane	D	D	D	C	D	D	D	A
Tetrachloronapthalene	D	D	D	D	D	D	D	B
Tetraethyl Lead	D	D	D	B	C	D	D	A
Tetrahydroluran (THF)	D	D	D	D	D	D	D	D
Thionyl Chloride	D	D	D		D		D	B
Tin Chloride	A	A	A	A	A	A	A	
Tin Tetrachloride	A	A	A	A		A		
Titanium Tetrachloride	D	D	D	B	C	C	C	A
Toluene (Toluol)	D	D	D	D	D	D	D	A
Toluene Dilsocyanate (TDI)	C	C	A		D	D	A	
Toxaphene	D	D		B	B		D	
Transformer Oils (Petroleum Base)	D	D	D	A	B	B	D	A
Transformer Oils (Chlorinated Phenyl Base Askeres)	D	D	D	D	D	D	D	
Transmission Fluids, A	D	D	D	B	C	D	D	A
Transmission Fluids, B	D	D		C	D	D	D	
Triacetin	A	A	A	A	B	B	A	D
Tributyl Amine	B	B	A	B		C		
Tributyl Phosphate	D	D	B	D	D	D	B	D
Trichlorobenzene	D	D	D	D	D	D	D	B
Trichloroethane	D	D	D	D	D	D	D	A
Trichloroethylene	D	D	D	D	D	D	D	A
Trichloropropane	D	D	D	D	D	D	D	A
Tricresyl Phosphate (TCP)	D	D	A	D	D	C	B	B
Triethanolamine (TEA)	B	C	A	B	A	A	B	D
Triethylamine	B	B	B	B	A	C	B	B
Triethylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Trinitrotoluene (TNT)	D	D	D	D	B	B	D	B
Triphenyl Phosphate	D	D	A	D	C	C	B	C

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Potassium Carbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Chromate			A		C	C		
Potassium Cyanide	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Dichromate	D	B	A	A	B	B	B	A
Potassium Hydrate	A	B	A	B	C	B	A	C
Potassium Hydroxide	B	B	A	B	B	A	A	C
Potassium Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Permanganate	A	A	A	C	C	A		A
Potassium Silicate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Sulfide	A	A	A	A	A	A	A	A
Potassium Sulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Producer Gas	D	D	D	A	B	B	D	A
Propane Gas	D	D	D	A	B	A	D	A
Propanediol	A	A	A	A	B	A		A
Propyl Acetate	D	D	B	D	D	D	B	D
Propyl Alcohol (Propanol)	A	A	A	A	A	A	A	A
Propyl Aldehyde	D	D	B	D	D	D	B	D
Propyl Chloride	D	D	C	D	D	D		B
Propylene Diamine	B	B	A	B	B	C		
Propylene Dichloride	D	D	D	D	D	D	D	B
Propylene Glycol	A	A	A	A	A	A	A	A
Pydraul Hydraulic Fluids	D	D	B	D	D	D	B	A
Pyranol	D	D	D	A	D	D	D	A
Pyridine	D	D	B	D	D	D	B	D
Pyroligneous Acid			B		B	B	B	
Pyrrole	C	B	B	D	D		D	D
Rape Seed Oil	D	D	A	B	C	B	B	A
Red Oil (Crude Oleic Acid)	D	D	D	B	B	B	D	A
Richfield A Weed Killer, 100%	D	D	D	D	D	D	D	C
Richfield B Weed Killer, 33%	D	D	B	B	C		D	C
Rosin Oil					A			A
Rotenone And Water	A	A	A	A	A	A	A	A
Rum	A	A	A	A	A	A	A	A
Sal Ammoniac (Ammonium Chloride)	A	A	A	A	A	A	A	A
Salicylic Acid	A	B	A	A	B		A	A
Salt Water (Sea Water)	A	A	A	A	A	A	A	A
Sewage	C	C	C	A	B	A	B	A
Silicate of Soda (Sodium Silicate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Silicate Esters	D	D	D	B	A	A	D	A
Silicone Greases	A	A	A	A	A	A	A	A
Silicone Oils	A	A	A	A	A	A	A	A
Silver Nitrate	A	A	A	A	A	A	A	A
Skelly Solvent	D	D	D	A	B	C	D	C
Skydrol Hydraulic Fluids	D	D	A	D	D	D	A	B
Soap Solutions	A	A	A	A	A	A	A	A
Soda Ash (Sodium Carbonate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Soda. Caustic (Sodium Hydroxide)	A	B	A	B	C	B		C
Soda Lime	A	B	A	B		B	A	C
Soda Niter (Sodium Nitrate)	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Acetate	C	C	A	C	B	B	B	D
Sodium Aluminate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Bicarbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Bisulfate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Bisulfite	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Borate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Carbonate	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Chloride	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Chromate			A		C	C	B	
Sodium Cyanide	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Dichromate	D	D	A	D	C	C	B	
Sodium Fluoride	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Hydroxide	B	B	A	B	B	B	B	C
Sodium Hypochlorite	C	C	B	D	D	C	B	A
Sodium Metaphosphate	A	A	A	A	B	B	A	A
Sodium Nitrate	A	B	A	B	B	B	A	A
Sodium Nitrite	A	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Perborate	C	C	A	C	C	B	B	A

Component	Natural Rubber	SBR	Butyl	Nitrile	Neoprene®	Hypalon®	EPDM	Viton®
Trisodium Phosphate	A	A	A	A	A	A	A	A
Tung Oil	D	D	C	A	B	B	D	A
Turbine Oil	D	D	D	B	B	B	D	A
Turpentine	D	D	D	B	C	D	D	A
2.4 D With 10% Fuel Oil	D	D		A	B		D	A
Ucon Hydrolube Oils	D	D	A	A	B	D		A
Undecanol	A	A	A	A	A	A	A	B
Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine (UDMH)			A	B	B	A	A	D
Uran	B	C	B	C	B	A		
Urea	A	C	A	C	A		A	
Varnish	D	D	D	B	B	C	D	A
Vegetable Oils	D	D	A	A	B	B	A	A
Versilube	A	A	A	A	A	A	A	A
Vinegar	B	C	A	C	A	A	B	B
Vinyl Acetate	D	D	A	D	D	C	C	D
Vinyl Benzene	D	D	D	D	D	D	D	A
Vinyl Chlorid (Monomer)	C	D	D	D	D	D	D	A
Vinyl Ether	D	D	D	D	D	C	C	D
Vinyl Toluene	D	D	D	D	D	D	D	A
Vinyl Trichloride	D	D	D	D	D	D	D	A
V.M.&P. Naptha	D	D	D	A	B	D	D	A
Water, Fresh	A	A	A	A	A	A	A	A
Water, Salt	A	A	A	C	A	A	A	A
Whiskey, Wines	A	A	A	A	A	A	A	A
White Liquor	A	A		A	A	A	C	
White Oil	D	D	D	A	B	D	D	A
Wood Alcohol (Meth	A	A	A	A	A	A	A	D
Xylene (Xylol)	D	D	D	D	D	D	D	A
Xykline	D	D	D	D	D	D	D	C
Zeolites	A	A	A	A	A	A	A	A
Zinc Acetate	C	D	A	C	C	C	B	D
Zinc Carbonat	A	A	A	A	A	A	A	A
Zinc Chloride	A	A	A	A	A	A	B	A
Zinc Chromate	A	C	A	A	C	C		
Zinc Sulfate	A	A	A	A	A	A	A	A

TOLERANCES

TOLERANCE ON THICKNESS TOLERANCIA DEL ESPESOR DICKENTOLERANZ TOLÉRANCE SUR L'ÉPAISSEUR		
		STANDARDS - TOLERANZEN TOLERANCIAS - TOLÉRANCES ± (mm)
DA	A	
0.5	1	0.2
1.5	3	0.3
4	5	0.4
6	8	0.6
10	15	1
20	25	1.5
30	50	2

TOLERANCE ON STANDARD LENGTH TOLERANCIA DEL LARGO TOLERANZ AUF STANDARDLÄNGE TOLÉRANCE SUR LA LONGUEUR STANDARD	
	STANDARDS - TOLERANZEN TOLERANCIAS - TOLÉRANCES ± (mm)
1000	50
2000	100
3000	150
4000	200
5000	250
10000	500
15000	750
20000	1000

TOLERANCE ON STANDARD WIDTH TOLERANCIA DEL ANCHO TOLERANZ AUF STANDARDBREITE TOLÉRANCE SUR LA LARGEUR STANDARD	
	STANDARDS - TOLERANZEN TOLERANCIAS - TOLÉRANCES ± (mm)
900	18
1000	20
1100	22
1200	24
1300	26
1400	28

GB WORKING RUBBER

On your specific drawing or application, we are able to cut and work any rubber type.

DE GUMMIVERARBEITUNG


Auf ihre speziellen zeichnung oder anwendung können wir jede gummi schneiden und arbeiten

ES TRABAJAR EL CAUCHO

Sobre su dibujo o uso específico, somos capaces de cortar y trabajar cualquier tipo de caucho.

FR LE TRAVAIL DE CAOUTCHOUC

Sur votre dessin spécifique ou demande, nous sommes en mesure de couper et travailler tous tyoes de caoutchouc.





We can however manufacture special mixes with various hardnesses, heights, widths and thicknesses other than those in the aforementioned catalogue.

If you have any specific requirements, contact our sales office on 0039.051.700321.

SATI GROUP S.P.A. reserves the right to make changes to the data and technical characteristics without prior notification.

This catalogue is supplied by way of illustration only.



Wir sind in der Lage, besondere Mischungen, Höhen, Breiten und Stärken, die über den oben genannten Produktkatalog hinaus gehen, zu produzieren.

Wenn Sie spezifische Wünsche haben, kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung gebührenfrei unter 0039.051.700321.

Das Unternehmen SATI GROUP S.P.A. behält sich vor, technische Daten und Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dieser Katalog wird nur für Informationszwecke zur Verfügung gestellt.



En todo caso, estamos en condiciones de producir mezclas especiales, durezas, alturas, anchuras y espesores varios no presentes en este catálogo.

Para eventuales pedidos específicos diríjase a nuestra oficina comercial llamando al número 0039.051.700321.

SATI GROUP S.P.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los datos y a las características técnicas sin previo aviso.

El presente catálogo se entrega solo para información.



Nous sommes également en mesure de produire des mélanges spéciaux, des duretés, des hauteurs, des largeurs différentes qui ne sont pas dans ce catalogue.

Pour des demandes spécifiques éventuelles, s'adresser à notre bureau commercial au numéro 0039.051.700321.

SATI GROUP S.P.A. se réserve le droit d'apporter des modifications aux données et aux caractéristiques techniques sans aucun préavis.

Ce catalogue est fourni à titre indicatif.



UNIPORT®

RUBBER CONVEYOR BELTS
GUMMIS FÖRDERBAND
BANDAS
TRANSPORTADORAS
BANDES
TRANSPORTEUSES

EUROCORD®

INDUSTRIAL
RUBBER HOSES
INDUSTRIE GUMMI
SCHLÄUCHE
MANGUERAS DE CAUCHO
TUYAUX INDUSTRIELS
EN CAOUTCHOUC

EUROSHEET®

RUBBER SHEETING
GUMMIBLÄTTER
LÁMINAS DE CAUCHO
FEUILLES EN
CAOUTCHOUC

CORDPLAST®

FLEXIBLE PVC HOSES
FLEXIBLE PVC SCHLÄUCHE
MANGUERAS
FLEXIBLES EN PVC
TUYAUX FLEXIBLES
EN PLASTIQUE

SATIBLOCK®

CLAMPS AND COLLARS
KLEMMBEFESTIGUNGEN
ABRAZADERAS
Y COLLARES
COLLIERS DE SERRAGE



SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY
Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

www.satigroup.it
export@satigroup.it